



ARDEX CD FINE^{MC}

Enduit à béton

Pour ragréer le béton usé et effrité et produire une finition de « béton neuf »

Facile à appliquer

Durcit rapidement

Résiste au gel-dégel

Convient à une circulation piétonnière et de pneus en caoutchouc dans des applications commerciales et résidentielles

S'utilise sur les murs et planchers intérieurs et extérieurs

ARDEX Engineered Cements
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com

ARDEX CD FINE^{MC}

Enduit à béton

Description et utilisation

ARDEX CD FINE^{MC} est un composé de ragréage du béton modifié à l'aide de polymères hautes performances pour offrir une adhérence exceptionnelle. Formulé à partir d'un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques, ARDEX CD FINE peut être utilisé sur une surface de béton afin de produire une nouvelle surface d'usure ainsi que de boucher les petits défauts de la surface, tels que des éclats et des entailles. Idéal pour les trottoirs, patios, parvis, cours, allées, voies d'accès, garages de stationnement, pourtours de piscine et majorité des surfaces de béton verticales. Mélangé avec de l'eau, il produit un coulis lisse et onctueux qui peut être appliqué au plateau, au racloir en caoutchouc ou au pistolet à trémie. Une fois appliqué, ARDEX CD FINE peut être texturé au balai avant la prise afin de produire une surface moins glissante.

Préparation du support

Tous les supports en béton doivent être de structure saine, solides, nettoyés avec soin et exempts de tout produit de décoffrage, produit de scellement, peinture, enduit de ragréage, poussière, saleté, dépôt gras et autre contaminant susceptible d'avoir un effet anti-adhérent. Au besoin, décaper la surface mécaniquement par grenailage, abrasion ou autre, jusqu'à obtenir un béton sain et solide. Le lavage au nettoyeur haute pression (5000 psi) peut également être utilisé pour éliminer la poussière, les saletés et les débris, mais il importe de laisser le béton sécher complètement avant de poursuivre. Les surfaces de béton trop arrosées, gelées ou autrement fragilisées doivent également être découpées par des moyens mécaniques jusqu'à obtention d'un béton sain et solide. Le décapage à l'acide, les dissolvants d'adhésif, les solvants et les abat-poussière ne sont pas des méthodes admissibles de nettoyage du support. L'emploi de matériel de ponçage n'est pas une méthode efficace d'élimination des composés de cure et d'étanchéité. Nettoyer les joints de dilatation de tous débris et les masquer ou couvrir de ruban adhésif pour empêcher tout dépôt d'ARDEX CD FINE dans les joints. Utiliser un coupe-bordure pour nettoyer le long de l'allée ou de la voie d'accès, ainsi qu'autour des jardinières et des espaces paysagers. Le support doit être sec pour assurer une mise en œuvre réussie.

Le support à béton doit être absorbant pour être recouvert d'ARDEX CD FINE. Toute préparation supplémentaire requise pour obtenir ce résultat doit également être de type mécanique.

Les températures ambiantes et celles du support doivent être d'au moins 50 °F (10 °C) pour pouvoir appliquer les produits ARDEX .

Veillez prendre note qu'au moment de retirer le l'ancien revêtement, tous les matériaux contenant de l'amiante doivent être manipulés et disposés selon les règlements applicables au niveau fédéral, provincial/de l'état et local.

Pour plus de renseignements détaillés sur la préparation du support, veuillez vous référer à la brochure de préparation des supports ARDEX au www.ardexamericas.com.

Outils recommandés

Seaux de mélange, truelle carrée, plateau en acier, balai de finition à poils fins ou moyens, pinceau de 3 po (pour les bordures), racloir en caoutchouc, pistolet à trémie (le cas échéant), malaxeur ARDEX T-2, une perceuse puissante de 1/2 pouce (12 mm) (min. 650 tr/min).

Fissures mobiles et joints

N'appliquer en aucun cas le produit ARDEX CD FINE sur des joints ou des fissures mobiles. Tous les anciens joints de dilatation, les joints d'isolation, les joints de construction et les joints de rupture (coupés à la scie), ainsi que toutes les fissures mobiles, doivent être respectés lors de la pose en installant un enduit d'étanchéité flexible spécialement conçu pour être utilisé dans les joints mobiles, tel que le produit à prise rapide ARDEX ArdiSeal^{MC} Rapid Plus. Le non-respect de cette prescription peut causer des fissurations et/ou le décollement de la chape. Même le léger mouvement d'un joint de rupture suffit à provoquer dans le revêtement ARDEX CD FINE l'apparition d'une fissure fine reflétant la présence du joint.

ARDEX ne peut être tenue responsable des problèmes qui se produisent en raison des joints, des fissures existantes ou des nouvelles fissures pouvant apparaître après l'installation du système.

Fissures mortes

Avant de procéder à la mise en œuvre, toutes les fissures mortes doivent être bouchées avec un matériau complètement rigide, de haute qualité et solide à 100 %, tel qu'ARDEX ArdiFix^{MC}. Veuillez noter qu'il convient d'appliquer du sable jusqu'au point de refus sur le produit de remplissage tandis qu'il est encore frais et qu'il faut bien le laisser sécher avant de retirer le sable en trop.

Le rebouchage de fissures mortes telles que décrites ci-dessus est conseillé pour empêcher leur propagation à travers l'enduit. Toutefois, en cas de mouvement, les fissures réapparaîtront.

Apprêtage

Aucun apprêtage n'est requis sur du béton absorbant standard. Toutefois, pour minimiser le risque de formation de piqûres dans ARDEX CD FINE étalé sur du béton très absorbant, ainsi que pour allonger le temps d'emploi d'ARDEX CD FINE, il est possible d'apprêter préalablement le béton avec de l'ARDEX CG^{MC} Concrete Guard^{MC} dilué dans une proportion 1:1 avec de l'eau. Laisser la couche d'apprêt sécher complètement (3 heures min. en fonction des conditions du chantier), puis procéder à l'application d'ARDEX CD FINE en suivant les directives d'application normales ci-dessous.

Mélange et application

Pour un sac de 20 lb (9 kg) d'ARDEX CD FINE, utiliser 2 1/2 pintes (2,4 litres) d'eau propre. Verser d'abord l'eau dans le récipient de mélange, puis ajouter le produit ARDEX CD FINE. Pour préparer des quantités plus petites à la main, utiliser 2,75 volumes de poudre pour 1 volume d'eau. **Ne pas trop**

mouiller! Mélanger vigoureusement à la truelle carrée pendant 2 à 3 minutes. Pour obtenir de meilleurs résultats, malaxer avec une lame de mélange annulaire ARDEX T-2 et une perceuse puissante de 12 mm (1/2 po) (min. 650 rpm). Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une consistance sans grumeau.

Le délai d'utilisation de l'enduit ARDEX CD FINE est d'environ 30 minutes à 70 °F (21 °C). Si le produit commence à prendre dans le seau durant cette période, remalaxer avant utilisation.

Ne pas rajouter d'eau! Par temps chaud, utiliser de l'eau froide pour allonger le temps d'emploi.

Verser le mélange sur une surface de béton et l'étaler au plateau, au racloir en caoutchouc ou au balai en exerçant une pression suffisante pour assurer un bon contact entre l'enduit et le béton. Maintenir un « bord humide » durant la pose afin de minimiser les variations naturelles de teinte susceptibles de se produire entre les sections. Appliquer immédiatement une légère finition au balai de manière à réaliser la texture souhaitée, en travaillant des surfaces suffisamment petites pour effectuer la finition sans devoir marcher sur un enduit fraîchement appliqué. Le temps d'emploi d'ARDEX CD FINE est d'environ 10 à 15 minutes, en fonction des conditions de chantier.

Sur les surfaces verticales telles que les murs ou les contremarches, appliquer l'enduit au plateau, à la brosse ou au pistolet pulvérisateur à trémie directement sur la surface apprêtée. Lisser ou brosser le matériau pour produire la finition souhaitée.

Pour les ragréages mineurs et le rebouchage de petits trous, entailles ou éclats (jusqu'à 25 mm [1 po] de diamètre et 12 mm [1/2 po] de profondeur), mélanger 4 volumes de poudre avec 1 volume d'eau et appliquer sur la surface apprêtée à la truelle en acier plate ou au couteau à mastic. Laisser les réparations prendre fermement (30 à 45 min. à 70°F/21°C) avant d'appliquer la couche de finition de l'enduit. Les températures ambiantes et de surface fraîches ralentissent la prise. Pour les réparations plus grandes ou plus profondes, utiliser le ragréage pour béton ARDEX CPM^{MC}.

Épaisseur de la pose

ARDEX CD FINE doit être appliqué en une couche aussi fine que possible tout en maintenant une couverture totale. L'épaisseur de pose habituelle est de 1/32 à 1/8 po (0.75 à 3 mm) et ARDEX CD FINE peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 1/2 po (12 mm) sur de petites surfaces bien définies (voir ci-dessus). Noter que les applications plus épaisses prennent plus de temps à prendre qu'une couche d'enduction et que leur couverture totale est plus réduite.

Couleur

L'enduit ARDEX CD FINE est à base de ciment Portland ainsi que d'autres ciments hydrauliques et est proposé en gris ou en blanc. Comme la couleur du béton et les conditions du chantier peuvent grandement varier, il n'est pas prévu qu'il ait la même couleur que la surface ragrée ou qu'une dalle en béton adjacente. Les conditions du chantier, notamment l'ensoleillement et le vent, ainsi que l'exposition de la surface

de l'enduit à l'humidité avant la prise complète, peuvent causer des variations de teinte de l'enduit. Le cas échéant, il est souvent possible de corriger complètement ces variations en mouillant la surface d'enduit tachée et de pulvériser finement une solution de vinaigre dilué dans 3 volumes d'eau. Laisser le vinaigre imbiber sur la surface pendant un minimum de 10 minutes sans le laisser sécher. Rincer à l'eau propre et laisser sécher complètement. Si la condition persiste, un enduit pigmenté tel qu'ARDEX CG Gris peut être utilisé. Consulter le service technique d'ARDEX pour obtenir de plus amples renseignements.

Séchage

Bien qu'ARDEX CD FINE ne nécessite aucune procédure de séchage particulière, éviter d'appliquer ce produit si de la pluie est annoncée dans les 6 à 8 heures ou si du gel est possible dans les 24 heures qui suivent l'application. Comme avec tout matériau à base de ciment, ces conditions peuvent altérer l'aspect et les performances de l'enduit.

Surfaces d'usure

Comme dans le cas des surfaces de béton, l'enduit ARDEX CD FINE doit être scellé avec un produit de scellement pour béton respirable à base d'eau afin d'empêcher le poussierage et de mieux résister à l'eau stagnante, au sel et à l'huile, ainsi qu'aux taches et autres marques. ARDEX CD FINE peut être scellé dès que l'enduit a suffisamment durci pour être travaillé sans endommager la surface. ARDEX conseille d'utiliser ARDEX CG.

Fissuration induite

ARDEX CD FINE est formulé pour produire une surface d'usure non structurelle très durable. Par conséquent, il importe de noter qu'il n'est pas possible de prédire avec certitude l'apparition de fissures dans un revêtement non structurel. Si les fissures peuvent avoir de nombreuses causes, il convient avant tout de comprendre que les fines couches de revêtements non structurels sont incapables d'empêcher les mouvements de la dalle structurelle pouvant engendrer des fissures induites. Parmi les aires les plus susceptibles de présenter ce problème, on compte celles qui présentent un fléchissement de la dalle en béton, des vibrations de la dalle en milieu urbain par suite de la circulation de camions ou de la présence d'une voie de métro, les constructions en hauteur qui fléchissent ou oscillent sous l'effet du vent, les fissures préexistantes dans le sol ou joints de contrôle, coupes à la scie, joints d'expansion ou petites fissures aux coins de garnitures métalliques, tels boîtiers électriques ou conduits d'évent, présentes dans le sol. Nous ne connaissons aucune méthode capable d'empêcher cette propagation.

Remarques

DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN EMPLOI PROFESSIONNEL.

Le délai d'utilisation de l'enduit ARDEX CD FINE est d'environ 30 minutes à 70 °F (21 °C), pour un temps d'emploi d'environ 10 à 15 minutes. Le délai d'utilisation et le temps d'emploi varient avec la température ambiante.

Veiller à toujours prévoir un nombre suffisant de zones d'essai correctement réparties, notamment pour le produit de scellement et tout colorant souhaité, pour vérifier que le produit convient à l'emploi prévu et présente l'apparence souhaitée. Comme les produits de scellement varient, toujours consulter et respecter les instructions particulières du fabricant du produit de scellement concernant l'emploi prévu du produit.

L'enduit ARDEX CD FINE est conçu pour le ragréage des surfaces de béton intérieures et extérieures dans des applications résidentielles et commerciales sujettes à une circulation piétonnière et de pneus en caoutchouc. L'enduit ARDEX CD FINE n'est pas destiné à des utilisations industrielles telles que la fabrication lourde ou la forte circulation de camions. Ne pas utiliser dans des fontaines, à l'intérieur de piscines ou dans toute zone devant être immergée en permanence.

Ne pas ajouter de ciment ni d'additif au mélange. Observer les règles de base concernant les ouvrages en béton. Ne pas appliquer pour des températures de la surface ou de l'air inférieures à 50 °F (10 °C). Poser rapidement si le support est tiède et suivre les instructions de mise en œuvre par temps chaud disponibles auprès du service technique d'ARDEX.

Précautions

Lire attentivement et respecter l'ensemble des précautions et des avertissements figurant sur l'étiquette du produit. Pour obtenir des informations complètes sur la sécurité, consulter la fiche de données de sécurité disponible sur notre site Web à l'adresse www.ardexamericas.com.

Données techniques selon ARDEX et ses normes de qualité

Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 2,75 volumes de poudre pour 1 volume d'eau à 70 °F (21 °C). Les propriétés physiques correspondent à des valeurs typiques et ne sont pas des spécifications.

Proportions de mélange :

2 1/2 pintes (2,4 l) d'eau pour un sac de 20 lb (9 kg); pour les quantités moindres, utiliser 2,75 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.

Couverture approximative :

Jusqu'à 100 pi² par sac à une épaisseur de 1/32 po (9,3 mm) à une épaisseur de 0,8 mm
Jusqu'à 50 pi² par sac à une épaisseur de 1/16 po (4,6 mm) à une épaisseur de 1,6 mm
Ces valeurs peuvent varier en fonction de la méthode d'application et de la texture du béton à enduire.

Résistance à la compression (ASTM C109/mod – séchage à l'air seulement) :

4000 psi (27,6 N/mm²) à 28 jours

Délai d'utilisation :

30 minutes

Temps d'emploi :

Environ 10-15 minutes

Circulation piétonnière :

2 heures environ

Application d'un revêtement à base d'eau :

Une fois durci (2 heures env.)

Temps de séchage avant la possibilité de recevoir de la circulation :

Consulter le fabricant du produit de scellement.

Couleur disponible :

Gris ou blanc

COV :

0

Conditionnement :

Le poids net d'un sac est de 20 lb/ 9 kg

Entreposage :

Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas laisser les sacs exposés au soleil.

Durée de conservation :

1 an si non ouvert

Garantie :

La garantie limitée standard d'ARDEX Engineered Cements s'applique.

AT136F (10/03/2012)

© 2012 ARDEX, L.P. Tous droits réservés.

Pour accéder aux calculateurs de produits ARDEX faciles à utiliser et aux informations produits lors de vos déplacements, téléchargez l'app ARDEX sur iTunes Store ou Android Marketplace.



ARDEX Engineered Cements
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com