



ARDEX FLEX CAULK™

Sellador de color acrílico siliconado

Para utilizar con las lechadas ARDEX Sanded™ y ARDEX Unsanded™

Disponible en 36 colores que coinciden con las lechadas ARDEX

Con protección antimanchas

Resistente a la formación de moho y hongos

Se mantiene flexible

Se utiliza para instalaciones en interiores y exteriors

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com

ARDEX FLEX CAULK™

Sellador de color acrílico siliconado

Descripción

Sellador de color acrílico siliconado de alta calidad, que se utiliza para sellar esquinas, bordes y juntas que se originan debido al cambio de plano o de materiales en aplicaciones en interiores y exteriores. Use ARDEX FLEX CAULK™ para sellar barras de cocina y para sellar los sectores alrededor de fregaderos, tinas, zócalos de barras de cocina y duchas. Se utiliza en juntas de hasta 1/2" de ancho.

Preparación del sustrato

La superficie o el área donde se aplicará el sellador deben estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad, hongos, aceite y otras sustancias extrañas. La temperatura de la superficie debe estar por encima de los 50°F (10°C). Elimine el sellador antiguo y limpie el área con una solución suave de lejía y agua antes de aplicar el sellador nuevo. Asegúrese de que el área donde se colocará el sellador esté completamente seca antes de aplicarlo.

Aplicación

Corte la boquilla del tubo según el espesor de cordón deseado. Aplique el sellador y utilice una herramienta dentro de los 10 minutos posteriores a la aplicación utilizando un dedo mojado o una esponja suave y húmeda. El exceso de producto se puede limpiar con un paño húmedo antes de que el sellador comience a endurecerse.

El sellador curará por completo en un lapso de 3 a 5 días, según la temperatura, la circulación de aire, la humedad y el espesor de la aplicación. En áreas húmedas o cerradas, como duchas cerradas, utilice un ventilador que haga circular el aire para facilitar el curado del sellador.

Limpie todas las herramientas con agua y jabón antes de que seque el sellador.

Notas

No se debe utilizar en áreas sumergidas de forma permanente, piscinas y fuentes.

ARDEX FLEX CAULK no reemplaza las membranas impermeabilizantes. Si se requiere la aplicación de impermeabilizante, consulte los Folletos técnicos de ARDEX para los compuestos impermeabilizantes ARDEX.

Datos técnicos conformes a los estándares de calidad de ARDEX

Todos los datos se basan en el desempeño del producto a 70°F (21°C)

Rendimiento: aproximadamente 25 pies lineales con un ancho de junta de 1/4 x 1/4. (El rendimiento variará según el tamaño y el ancho de la junta)

Tiempo de empleo: 10 minutos

Curado completo: 3 a 5 días a 21°C (70°F)

Dureza Shore A (ASTM C661): 25

Resistencia a la tensión: 21 kg/cm² (300 psi)

Elongación: 500%

Temperatura de servicio: 40° a 176°C (-40° a 350°F)

Movimiento de juntas: +/-50%

Tiempo de endurecimiento: 5-10 minutos

Sin pegajosidad en: 15-30 minutos

COV: 25 g/L SCAQMD 1168

Presentación: 299 ml (10.1 onzas)

Almacenamiento: conserve en un lugar fresco y seco. Evite el congelamiento. No exponer a la luz solar directa.

Vida útil: 18 meses

Garantía: Consulte el Folleto de la Garantía SystemOne™ de ARDEX/HENRY

Este producto contiene colorantes que pueden manchar algunos materiales porosos, como paredes, empapelado, etc. Enmascare o proteja estas áreas para evitar las manchas. Realice una prueba en un sector no muy visible para comprobar si el producto genera manchas.

© 2020 ARDEX, L.P. Todos los derechos reservados. Contenido actualizado 12/30/2020. Contenido publicado 01/25/2021. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. La versión más reciente está disponible en www.ardexamericas.com. Para actualizaciones técnicas visite <https://www.ardexamericas.com/es/servicios/servicio-tecnico/technical-updates/>.

Visite www.youtube.com/ARDEX101 para ver videos de los productos de ARDEX Americas. Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
888-512-7339
www.ardexamericas.com