

ARDEX K 521^{MC}

Dessus en béton
autonivelant avec
surface agrégée



Apparence de granulats unique
Autonivelant, facile à installer et à polir
Résiste aux indentations et aux égratignures
S'installe de 3/8 po jusqu'à 2 po
Polir en 24 heures
Couverture : 15 pi² à 3/8 po
Résistance à la compression : 6800 lb/po²



Pour obtenir toute la documentation technique, consulter le relevé des données techniques à l'adresse www.ardexamericas.com



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com