

# ARDEX PANDOMO<sup>MD</sup> W1

## Conception murale Composé de finition décorative

### Caractéristiques principales

- Applicable à la truelle
- À base de ciment Portland
- Pour les cloisons sèches ou la maçonnerie
- Pour les murs et les plafonds
- Excellentes propriétés anti-affaissement
- Colorer avec les concentrés de couleur ARDEX PANDOMO<sup>MD</sup> CC

### Application

- **Conseils généraux de préparation :**
  - Enduit ARDEX P 51<sup>MC</sup> dilué dans une proportion de 1:3 avec de l'eau
- **Conditionnement :** 5 kg (11 lb)
- **Couverture :** 2,3 à 3,25 m<sup>2</sup> par sac à une épaisseur de 3 mm (25 à 35 pi<sup>2</sup> à 1/8 po) (2 couches)
- **Épaisseur :**
  - S'applique de 2 à 12 mm (1/16 à 1/2 po) d'épaisseur par couche
- **Temps d'emploi :** 30 minutes
- **Attente avant la couche suivante :** 1 heure
- **Début du traitement :** 5 heures
- **Étanchéifier avec l'enduit de scellement ARDEX PANDOMO<sup>MD</sup> SL Stone Oil**

### Performance

- **Résistance à la compression ASTM C109 /mod (séchage à l'air uniquement) :**  
133 kg/cm<sup>2</sup> (1 900 psi) après 28 jours
- **Résistance à la flexion (ASTM C348) :**  
50 kg/cm<sup>2</sup> (725 psi) après 28 jours



MD  
PANDOMO

Pour obtenir les calculateurs de produits ARDEX et de l'information sur le pouce concernant les produits, télécharger l'application ARDEX depuis la boutique iTunes ou Google Play.



Consulter la fiche technique à [www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com) ou composer le 888-512-7339 avant l'installation. Pour obtenir une formation gratuite sur les produits ARDEX, cliquer sur Académie ARDEX.

© 2014 ARDEX Engineered Cements, L.P. Tous droits réservés.

AF398F 06/15



AMERICAS

888-512-7339

+1-724-203-5000

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)