

NON-SAG TEXTURED SEALANT

Poliéster de silano híbrido mortero y reparador de estuco



HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: NON-SAG TEXTURED SEALANT de Rapid Set® es un sellador de un solo componente de curado rápido, no deformable y estable ante los rayos UV. Este sellador de alto desempeño incorpora un agregado texturizante diseñado para complementar las superficies más texturizadas. Su química de poliéster de silano híbrido mejora tanto la unión adhesiva como cohesiva, previene la retracción al curarse, proporciona una alta resistencia a la tensión y flexibilidad y una excepcional resistencia a la intemperie. NON-SAG TEXTURED SEALANT promueve una adhesión superior que supera la resistencia de unión de los poliuretanos y no hace espuma en superficies mojadas. Esta formulación ecológica tiene un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés), es 100% libre de solventes y no contiene isocianatos.

USOS: Utilice NON-SAG TEXTURED SEALANT para aplicaciones interiores y exteriores. Su resistencia a las deformaciones lo hacen perfecto para ser usado en aplicaciones horizontales, verticales y superiores, incluyendo: rellenado de juntas de pared, juntas de control, juntas de expansión, juntas cóncavas y grietas; techado, sellado de ventanas y marcos de puertas. Está diseñado para ser usado en balcones exteriores, planchas de piso de concreto, accesos vehiculares, garajes, patios, corredores y otras aplicaciones verticales, horizontales y superiores. Este material ofrece una excelente adhesión a metal revestido de PVDF, metal galvanizado, aluminio, madera, vidrio, panales de cemento, ladrillo, concreto, piedra, asfalto avejentado, EPDM y membranas bituminosas modificadas para SBS, espuma EPS, materiales de techado, fibra de vidrio, FRP, revestimientos exteriores de vinilo y mampostería. Puede usarse en climas húmedos, secos o fríos, y su excelentes características de adhesión lo hacen ideal para la aplicación en sustratos de concreto húmedos.

VENTAJAS AMBIENTALES: Los productos que tienen bajos niveles de partículas VO, que son 100% sólidos y no contienen isocianatos son ideales para aplicaciones en donde la presencia de partículas VOC, humos o vapores es inaceptable, indeseable o no es práctica. Estos productos reducen los riesgos de salud de los ocupantes de los edificios, de los instaladores y de los contratistas; y contribuyen a mejorar la calidad de aire interior y exterior. Su máxima durabilidad y vida de servicio minimizan los productos secundarios de desecho generados por la construcción.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO: Cumple con la regla de OTC para selladores. Cumple con los requisitos de los Reglamentos de California: CARB, BAAQMD y SCAQMD. Cumple con los requisitos de USDA de no contacto con alimentos.

ESTÁNDARES ECOLÓGICOS: LEED 2.2 para construcciones nuevas y remodelaciones mayores: Materiales de baja emisión (sección 4.1) 1 Punto. Guía Modelo de Construcción para Casas Ecológicas de la Asociación Nacional de Constructores de Casas (NAHB, por sus siglas en inglés): 5 puntos de impacto global. Contenido de VOC: 8 gramos/litro según la ASTM D2369. Método 24 de la EPA (probado a 240°F [115°C]).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Asegúrese de que el sustrato esté limpio, sólido y libre de inhibidores de adhesión, como grasas, aceite, moho, agua al nivel de la superficie, capas de revestimientos y selladores. Para mejores resultados, raspe las superficies con un disco abrasivo o papel de lija, luego limpie con acetona. Encinte o proteja las áreas adyacentes.

APLICACIÓN: Aplique a una temperatura que oscile de un mínimo de 35°F (2°C) y en ascenso, y a un máximo de 100°F (38°C). Para mejores resultados, coloque los selladores a una temperatura que oscile entre los 70°F (21°C) y los 80°F (27°C). Corte el extremo de la boquilla de tal forma que sea del mismo ancho de la junta e inserte una herramienta para perforar el sello interior del papel metálico. Asegúrese que el tamaño de la abertura de la boquilla y del sello del papel metálico sean lo suficientemente grandes para permitir un flujo adecuado. Una abertura demasiado pequeña podría resultar en una presión trasera excesiva, lo que causaría una falla en el sello trasero. Inserte el cartucho en la pistola de calafatear. Coloque la boquilla hasta el fondo de la unión o área de aplicación para evitar atrapar aire durante la colocación. Mantenga la boquilla en el sellador durante la aplicación. Con una presión constante, aplique el sellador cuidadosamente en una sola línea lisa y continua. Si se requiere el uso de herramientas, hágalo antes de transcurridos 15 minutos de la aplicación.

RESUMEN

Puntos destacados:

Supera y dura más que las tecnologías de la silicona y el poliuretano

Sellador profesional para superficies rugosas
Concreto, mortero, estuco y más

Aplicación horizontal, vertical y superior

Fraguado rápido: Se puede pintar e impermeabilizar en 90 minutos

Se adhiere a superficies mojadas

Resistente al congelamiento
y descongelamiento -4°F
(-20°C a 194°F (90°C))

Interiores/exteriores

Resistente a la intemperie y a los rayos UV,
no se encoge

Inodoro y sin isocianatos

Cumple con:

ASTM C920, Tipo S, Grado NS, Clase 50,
usos NT, T2, M, G, A, y O

Especificación Federal TT-S-00230-C
Tipo II, Clase B

Cuerpo de Ingenieros del Ejército
CRD-C-541, Tipo II, Clase B

Asociación de Estándares Canadienses
CAN 19,13-M-82

MasterFormat® 2016

07 01 90 Rehabilitación/reemplazo del
sellador de juntas

07 92 13 Selladores elastoméricos
de juntas

Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp.
12442 Knott St.
Garden Grove, CA 92841
Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270
Web: www.CTScement.com
Correo electrónico: info@CTScement.com



NON-SAG TEXTURED SEALANT

Poliéter de silano híbrido mortero y reparador de estuco

RELLENO DE GRIETAS/UNIONES: Para mantener flexibilidad, la proporción ideal de ancho y profundidad es de 2:1. No exceda 1/2" (13 mm) de profundidad. Coloque la varilla de respaldo, donde se requiera, para controlar la profundidad y evitar uniones en tres puntos. Las uniones de concreto (cortadas con herramienta o sierra) no deben contener contaminantes y el concreto debe curarse por al menos 72 horas antes de ser colocado.

LIMPIEZA: Retire el exceso de material usando acetona y toallas de papel desechables o trapos de tela antes de que cure en las herramientas y en las superficies adyacentes. Deseche el material remanente de conformidad con los reglamentos locales.

CURADO: Deja de ser pegajoso en 60 minutos; listo para pintarse en 90 minutos a 1/4" a 70°F (21°C), 50% de humedad relativa.

CLIMA FRÍO: La instalación en temperaturas bajas extenderá los tiempos de curado del NON-SAG TEXTURED SEALANT de Rapid Set®. Para facilitar el flujo y la colocación en condiciones frías, entibie y mantenga el sellador a 70°F (21°C) 24 horas antes de la instalación. Quite rocío, escarchado o hielo del sustrato con acetona o con un trapo limpio y luego coloque el sellador de inmediato.

CLIMA CÁLIDO: La instalación en temperaturas más cálidas de 80°F a 100°F (27°C a 38°C) no afectará de forma adversa el desempeño del sellador. Las temperaturas más cálidas reducirán la viscosidad y acortarán el tiempo de curado.

EMPAQUE: Disponible en un cartucho de un solo componente de 10.1 fl. oz. (299 mL).

COLORES: Gris.

COBERTURA: 10.1 fl. oz. (299 mL) rinde 18.2 in³, 96 pies lineares para uniones de 1/8" x 1/8", 48 pies para uniones de 1/8" x 1/4", 24 pies lineares para uniones de 1/4" x 1/4", 12 pies lineares para uniones de 1/4" x 1/2".

TASA DE COBERTURA DE 10.1 ONZAS LÍQUIDAS (299 ML)

Profundidad de la junta, Pulgadas	Ancho de la junta, Pulgadas	Pies lineares por cartucho
1/8" (3 mm)	1/8" (3 mm)	96' (29 m)
1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	48' (15 m)
1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)	24' (7 m)
1/4" (6 mm)	1/2" (13 mm)	12' (4 m)

VIDA DE ALMACENAMIENTO: NON-SAG TEXTURED SEALANT tiene una vida de almacenamiento de 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena apropiadamente.

ALMACENAMIENTO: Almacene en el contenedor original cerrado en un lugar frío y seco. Proteja el contenedor abierto del agua, el calor y la luz directa del sol. Almacenar en temperaturas de 40°F a 80°F (4°C a 27°C). Las temperaturas elevadas reducirán la vida de almacenamiento.

LIMITACIONES: No lo aplique en extensiones mayores de 1" de ancho y 1/2" de profundidad. No lo use en aplicaciones de inmersión continua. Permita que la madera tratada y el asfalto curen por seis (6) meses antes de la aplicación del NON-SAG TEXTURED SEALANT. No lo aplique en sustratos congelados. Pruebe y evalúe todas las pinturas y recubrimientos antes de aplicar en el NON-SAG TEXTURED SEALANT. Es posible que algunas pinturas que se apliquen sobre el sellador no se sequen. Un nivel alto de vapor de humedad causará burbujeo.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO: Antes de usar el producto, lea las hojas de datos técnicos, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad. Es responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y advertencias de cualquier producto de CTS antes de usarlo.

Por favor consulte la hoja de datos de seguridad y www.CTSscement.com para obtener información de seguridad adicional sobre este producto.

ADVERTENCIA: EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL. Puede causar irritación en la piel, reacciones alérgicas en la piel e irritaciones graves en los ojos. Use guantes de protección/ropa de protección/gafas de protección. Si llegara a entrar en contacto con los ojos, enjuague de inmediato con mucha agua y busque ayuda médica.

GARANTÍA LIMITADA: CTS Cement Manufacturing Corp. (CTS) garantiza que su material es de buena calidad y, a su entera discreción, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se compruebe está defectuoso dentro de los primeros 18 meses de la fecha de manufactura, y dicho reemplazo o reembolso será el límite de la responsabilidad de CTS. Excepto por lo anterior, todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo la comerciabilidad y la utilidad para un propósito en particular, quedan excluidas. CTS no será responsable de daños derivados, incidentales o especiales que surjan directa o indirectamente del uso del material.

⚠ ADVERTENCIA

CÁNCER y DAÑOS REPRODUCTIVOS - www.P65Warnings.ca.gov

DATOS FÍSICOS TÍPICOS

Colores	Gris
Cambio de tinte y color, ASTM C510	Sin cambios
Dureza, Shore A, ASTM C661	22
Tiempo para que deje de estar pegajoso, ASTM C679	60 minutos
Movimiento de juntas, ASTM C719	+/- 50%
Prueba de adhesión y desprendimiento, ASTM C794	25 pli
Resistencia a la tracción, ASTM D412	130 psi (90 MPa)
Elongación por tracción, ASTM D412	> 600%
Resistencia a la rotura, ASTM D624	55 pli
Contenido Orgánico Volátil, ASTM D2369	8 g/l
Calidad de pistola para calafatear	Cero asentamiento
Viscosidad	600,000 cps, Brookfield HADV2T, Eje T-E, 5 RPM, 73°F (23°C)
Contracción	No hay contracción visible después de 14 días
Temperatura de servicio	-4°F a 194°F (-20°C a 90°C).

Nota: Datos obtenidos a 70°F (21°C). Los estándares ASTM son los más actuales a menos de que se indique lo contrario.

Cumplimiento VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Cumple con el CFR 59 de los EE. UU., Subapartado C y D del Título 40 de la EPA; CARB: Consejo de Recursos de Aire de California; LADCO: Consorcio de Directores de Aire del Lago Michigan (Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin); MRPO: Organización de Planeación Regional de la Región Central (Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin); SCAQMD: Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (Condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino); y CEPA/EC: Agencia de Protección Ambiental de Canadá/Medioambiente.



USGBC y el logo relacionado es una marca comercial propiedad de los EE.UU. Green Building Council y se utiliza con permiso