

HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN: Rapid Set® TRU® SP es un acabado autonivelante avanzado a base de cemento hidráulico de calidad profesional. Puede amolarse y pulirse hasta exponer la arena para ofrecer una apariencia salpimentada. TRU SP se nivela rápidamente, mantiene su maleabilidad por hasta 20 minutos, puede recibir tráfico peatonal en 2 a 3 horas, produce una superficie densa y tiene una gran fuerza de adhesión. Como un producto apto para interiores y exteriores, es durable en condiciones mojadas y secas. TRU SP está disponible en natural y gris.

USOS: Use TRU SP para pisos pulidos en escuelas, aeropuertos, bodegas, tiendas, restaurantes y recepciones.

VENTAJAS AMBIENTALES: Use TRU SP para reducir su huella de carbono y aminorar su impacto ambiental. La producción del cemento Rapid Set emite mucho menos CO₂ que el cemento portland. Comuníquese con su representante de CTS para obtener los valores de EPD, LEED y otra información ambiental.

APLICACIÓN: Aplique TRU SP cuando requiera de un acabado de alta calidad, rápido y que se pueda pulir. TRU SP es ideal para todos los proyectos de pisos que necesitan una vida de flujo y tiempo de trabajo largos al tiempo que se logra una resistencia alta inicial. Las capas protectoras, selladores o epóxidos se pueden aplicar después de 12 horas, según las recomendaciones del fabricante.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: El sustrato debe ser un concreto limpio y sólido que no contenga compuestos de yeso ni otras sustancias que eviten la adhesión, como: aceite, compuestos de curado, polvo, mástique, separadores de adhesión y otros contaminantes de superficies. Se prefieren los métodos mecánicos para la preparación de la superficie, como el granallado. La superficie debe ser ICRI CSP 3 a 5. No se recomienda decapar con ácido el sustrato. La superficie debe estar seca y debidamente preparada. La temperatura de la superficie de aplicación y del ambiente debe ser de entre 50°F y 90°F (10°C y 32°C).

APLICACIÓN DE BASES: Use la capa base de epóxido Rapid Set® TXP™ o con regado con exceso de arena. Siga todas las especificaciones e instrucciones del producto.

MEZCLADO: Por cada bolsa de TRU SP use de 4.0 a 4.5 cuartos (3.8 L a 4.3 L) de agua potable. Para pisos pulidos, use menos agua para lograr una exposición máxima de la arena con un amolado mínimo. Se recomienda comenzar con 4.25 cuartos (4.0 L) por bolsa. Añada la cantidad de agua medida al contenedor de mezclado. Con la mezcladora operando, añada TRU SP. El agua puede ajustarse dentro del rango aceptado, de ser necesario, para proporcionar el flujo deseado. No exceda los 4.5 cuartos (4.3 L) de agua por bolsa.

Cuando mezcle tandas de 4 bolsas, use 17.0 cuartos (16.1 L) de agua en un mezclador del tamaño apropiado. Mezcle usando una paleta de mezclado estilo helicoidal ICRI 320.5R No.P2 o No.P9. Después de haber añadido la última bolsa a la tanda, mezcle de 2 a 3 minutos adicionales hasta que la mezcla ya no tenga grumos. Si se requiere de un mayor flujo, añada agua en incrementos de 0.5 cuartos (0.5 L) y revise el flujo. No exceda los 18 cuartos (17.0 L) de agua por cada 4 bolsas. Evita las mezcladoras que atrapen grandes cantidades de aire. El TRU SP mezclado debe colocarse en los siguientes 20 minutos. Mantenga la temperatura del material entre los 60°F y los 80°F (16°C y 27°C).

COLOCACIÓN: Arregle el área de trabajo de tal forma que permita una colocación continua sin juntas frías. Coloque el TRU SP en el sustrato preparado y con la capa base con un grosor mínimo de 3/8" (10 mm) y un grosor máximo de 1.5" (38 mm). En los pisos sujetos a un tráfico de carga alta con equipo de ruedas de hule, TRU SP debe aplicarse con un grosor mínimo de 1/2" (13 mm). Todas las juntas existentes y grietas con movimiento deben ser reparadas hasta el acabado. TRU SP fluiría y se nivelará en menos de 15 minutos. Use un rastrillo nivelador para colocar el material en su lugar, según sea necesario. Inmediatamente después de haberlo colocado, use un rodillo con púas Rapid Set® Spiked Roller para remover el aire atrapado. Se puede usar un palustre para alisar el material.

CURADO: No se requiere curado en mojado bajo condiciones normales de 70°F (21°C) con humedad moderada. Si se utiliza en exteriores o en condiciones de baja humedad, rocíe una capa de agua fina tan pronto como termine sin deteriorar la superficie. Continúe hasta una hora después del endurecimiento final. Evite las condiciones excesivamente secas, con viento, calientes o soleadas.

PULIDO: TRU SP puede pulirse en mojado después de 24 horas bajo condiciones normales. TRU SP se esmerila y pule de manera muy parecida al concreto y puede lograr un acabado muy brillante y Distinción de Imagen (DOI, por sus siglas en inglés) debido a la excelente dureza de la superficie. Pulir cualquier cobertura requiere de un alto grado de experiencia y habilidad artesanal. Antes de usar TRU SP para un recubrimiento pulido o decorativo, lea las normativas de instalación y los documentos relacionados en www.ctscement.com/media/TRU. Comuníquese con CTS Cement para obtener una lista de instaladores predilectos.

RESUMEN

Puntos destacados:

Decorativo: Agregado especializado para lograr una apariencia salpimentada en pisos pulidos decorativos

Claridad y brillo sobresalientes: Altamente pulible con excelente dureza de superficie

Versátil: Puede pulirse mojado o seco. Incorpora agregados para crear numerosas posibilidades de diseño

Aplicación acelerada: Tráfico peatonal en 2 a 3 horas, amole en mojado o seco y pula en 12 horas

Interiores/exteriores: Durable en zonas secas y mojadas

Probado de conformidad con:

ASTM C1708

MasterFormat® 2016

03 01 50 Mantenimiento de tableros y revestimientos colados

03 53 19 Revestimiento superior de concreto

03 54 16 Revestimiento base de cemento hidráulico

Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp.
12442 Knott St.
Garden Grove, CA 92841
Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270
Web: www.CTScement.com
Correo electrónico: info@CTScement.com



TRU® SP SELF-LEVELING

Cobertura arquitectónica autonivelante de alto desempeño y acabado salpimentado

CLIMA FRÍO: Una temperatura ambiental o del material por debajo de los 70°F (21°C) puede atrasar el tiempo de fraguado y reducir la tasa de obtención de resistencia. Las temperaturas más bajas tendrán un efecto más pronunciado. Las secciones más delgadas se verán mucho más afectadas. Para compensar la temperatura fría, mantenga el material tibio con ayuda de agua de mezclado caliente y siga los Procedimientos ACI 306 para Aplicación de Concreto en Climas Fríos.

CLIMA CÁLIDO: Una temperatura ambiental o del material por arriba de los 70°F (21°C) puede acelerar el tiempo de fraguado e incrementar la tasa de obtención de resistencia. Las temperaturas más altas tendrán un efecto más pronunciado. Para compensar la temperatura fría, mantenga el material frío con ayuda de agua de mezclado fría y siga los Procedimientos ACI 305 para Aplicación de Concreto en Climas Cálidos.

RENDIMIENTO Y EMPAQUETADO: TRU SP está disponible en bolsas con forro de polietileno de 60 lb (27.2 kg). Rinde 0.5 ft³ (0.01 m³) por cada bolsa de 60 lb (27.2-kg). La cobertura es de aproximadamente 16–18 ft² (1.5–1.7 m²) con un grosor de 3/8" (10 mm) o de 12–14 ft² (1.1–1.3 m²) con un grosor de 1/2" (13 mm) para superficies planas.

VIDA DE ALMACENAMIENTO: TRU SP tiene una vida de almacenamiento de 12 meses cuando se almacena apropiadamente en un lugar seco, protegido contra la humedad, lejos de la luz directa del sol y con el empaque en buenas condiciones.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO: TRU SP es un acabado rígido, no estructural. No es posible predecir la apariencia de microgrietas en una cobertura no estructural. Estos recubrimientos superiores pueden no ser capaces de restringir el movimiento del sustrato; pueden aparecer grietas reflectantes debido a la vibración, la flexibilidad del sustrato o las juntas y grietas existentes. TRU SP está diseñado como una superficie de desgaste para el tráfico peatonal, el tráfico de montacargas y otro tráfico de equipo con neumáticos de hule. El resultado de cargas impuestas altamente localizadas, como lo son el tráfico de equipo con ruedas de acero o plástico duro o de tarimas con clavos salientes puede causar abrasión o abolladuras en las superficies de los pisos. Debido a su naturaleza cementante, TRU SP no puede ser completamente homogéneo en apariencia y deben esperarse variaciones ópticas en el piso acabado. No se recomienda el uso de TRU SP en lugares sujetos a temperaturas de congelamiento o donde se usarán sales descongelantes.

Antes de usar productos CTS, lea las hojas de datos técnicos, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad en www.CTScement.com. Es responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y advertencias de cualquier producto de CTS antes de usarlo.

ADVERTENCIA: NO RESPIRE EL POLVO. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

Solo use el material en áreas bien ventiladas. La exposición al polvo de cemento puede irritar ojos, nariz, garganta y el sistema respiratorio superior/los pulmones. La exposición al sílice por inhalación puede resultar en el desarrollo de lesiones a los pulmones y de enfermedades pulmonares, incluyendo silicosis y cáncer de pulmón. Busque atención médica si tiene dificultad al respirar mientras usa este producto. Se recomienda el uso de respiradores aprobados por el NISH/la MSHA (P-, N- o R-95) para minimizar la inhalación de polvo de cemento. Coma y beba solo en áreas sin polvo para evitar ingerir polvo de cemento. El contacto con material seco o mezclas húmedas puede resultar en lesiones corporales que pueden ir desde una irritación moderada y engrosamiento/resquebrajamiento de la piel, hasta daños severos a la piel como resultado de quemaduras químicas. De producirse irritación o quemaduras, obtenga tratamiento médico. Proteja sus ojos con goggles o gafas protectoras con protección lateral. Cubra su piel con ropa de protección. Use guantes resistentes a los químicos y botas impermeables. En caso de que la piel entre en contacto con polvo de cemento, lave el área de inmediato con agua y jabón para evitar lesiones a la piel. En caso de que la piel entre en contacto con el cemento húmedo, lave las áreas de la piel expuestas con agua corriente fría lo más pronto posible. En caso de que los ojos entren en contacto con polvo de cemento, lave el área de inmediato y repetidamente con agua limpia y consulte a un médico. Si le salpica concreto húmedo en los ojos, enjuague sus ojos con agua limpia por al menos 15 minutos y vaya al hospital para recibir tratamiento.

Por favor consulte la SDS y www.CTScement.com para obtener información de seguridad adicional sobre este producto.

GARANTÍA LIMITADA: CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que el material es de buena calidad y, a su entera discreción, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se compruebe esté defectuoso dentro del primer (1) año de la fecha de venta. Los remedios arriba mencionados representan el límite de la responsabilidad de CTS. Excepto por lo anterior, todas las garantías, expresas o implícitas, incluyendo la comerciabilidad y la utilidad para un propósito en particular, quedan excluidas. CTS no será responsable de daños derivados, incidentales o especiales que surjan directa o indirectamente del uso del material.

⚠ ADVERTENCIA

CÁNCER y DAÑOS REPRODUCTIVOS - www.P65Warnings.ca.gov

DATOS FÍSICOS TÍPICOS

Tiempo de trabajo 20 minutos

Vida del flujo 15 minutos

Resistencia a la compresión, ASTM C109 Mod.*

4 horas 2000 psi (13.8 MPa)

24 horas 4000 psi (27.6 MPa)

28 días 6500 psi (44.8 MPa)

*Datos obtenidos con 4 cuartos de agua por cada 60 lb a 70°F (21°C)



USGBC y el logo relacionado es una marca comercial propiedad de los EE.UU. Green Building Council y se utiliza con permiso