



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno y sellador de asfalto para pavimentar de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL RELLENO Y SELLADOR DE ASFALTO PARA PAVIMENTAR DE DAP® es un compuesto de grado profesional a base de asfalto que rellena y sella grietas en superficies de asfalto sin calentar ni mezclar. Fluye fácilmente en las grietas para formar una barrera duradera que conserva fuera el agua para evitar el daño por causa del hielo y el deterioro de la superficie. Proporciona un sello a prueba de agua e intemperie. Brinda excelente adhesión y resiste el desmoronamiento y la sequedad ocasionados por los cambios de la temperatura, la luz UV y las condiciones climáticas intensas. Este producto no se corre ni hace burbujas en clima caliente, no se torna quebradizo ni se agrieta en clima frío. Seca con un acabado negro mate que se puede revestir con un recubrimiento de asfalto o a base de alquitrán para la entrada del garaje. Es resistente al aceite, la grasa y la sal. Uso en exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cartucho de 10.1 fl oz (300mL)	Negro	7079818020

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fórmula lista para usar, a base de asfalto para reparaciones rápidas y fáciles a las superficies de asfalto.
- Fluye fácilmente
- Sello a prueba de agua e intemperie
- Resistente a la gasolina, el aceite, la grasa y la sal.
- Excelente adhesión y durabilidad
- Resistente al desmoronamiento debido a los cambios de temperatura, luz UV y condiciones climáticas intensas.
- No se corre ni se ampolla en clima cálido, no se torna quebradizo ni se agrieta en clima frío.
- Seca con un acabado negro mate
- Se puede revestir con asfalto o recubrir con alquitrán para la entrada del garaje
- Uso en exterior



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

PARA RELLENAR Y SELLAR GRIETAS EN:

- Entradas de garaje
- Estacionamientos
- Otras superficies asfálticas
- Canchas de tenis
- Canchas de baloncesto
- Zonas de recreación

SE ADHIERE A:

- Superficies de asfalto
- Madera
- Fibra de vidrio
- Metal
- Mampostería
- Concreto

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 3/8" (9.5 mm) de ancho por 3/8" (9.5 mm) de profundidad. Si la junta excede de 3/8" (9.5 mm), utilice varilla de respaldo de espuma.
- No apto para uso continuo bajo el agua, juntas de expansión o áreas sujetas a movimiento extremo de juntas.
- Almacene a menos de 80°F (27°C) en un lugar seco para óptima vida útil.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buen estado y libre de masilla vieja, suciedad, polvo y otros materiales ajenos.

Barra o sople la superficie con aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos.

Aplicación del producto

1. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
2. Perfore el sello interior de aluminio.
3. Coloque el cartucho en la pistola para calafatear.
4. Rellene la separación o grieta con el sellador.
5. Después de la aplicación puede obtener un relleno más uniforme o una mejor apariencia mojando un palustre o una espátula con agua y trabajando con implemento ligeramente el sellador.
6. Limpie el exceso de sellador no curado de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. Raspe o corte el exceso de sellador curado. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón.
7. Permita que el sellador seque durante al menos 24 horas antes de regresar al área de servicio, exponer directamente al agua o revestir con asfalto o recubrimiento para entrada de garaje a base de alquitrán.
8. Vuelva a sellar el cartucho para guardar y reutilizar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia:	Clasificado para aplicación con pistola
Base de polímero:	Asfalto
Material de relleno:	Rellenos inertes
Volátil:	Destilados de petróleo
Porcentaje de sólidos por peso:	79%
Densidad (lb por galón):	9.9
Olor:	Asfáltico
Punto de ignición:	145°F (63°C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM):	No se congela
Vida útil:	24 meses
Cubrimiento:	55 pies lineales (17 m) con un cordón de 3/16" (4.8 mm) de diámetro
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura de la aplicación:	40°F a 120°F (4°C a 49°C)
Tiempo para trabajarlo:	30 minutos
Tiempo de secado al tacto:	1 hora
Curado completo:	2-4 semanas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno
Tiempo para volver a utilizar el servicio:	24 horas
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM):	0.05" (1.3 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio:	-40°F a 180°F (-40°C a 82°C)
Tiempo para exposición al agua:	24 horas
Tiempo para pintarlo:	2-4 semanas

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Retire el exceso de sellador mojado de las superficies y las herramientas con alcoholes minerales. El exceso de sellador curado se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón. Almacene a temperatura inferior a 80°F (27°C) en un sitio seco.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricado por: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame a 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.