HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parcheador y repavimentador de concreto DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El parcheador y repavimentador de concreto de DAP® es un parche de cemento Portland de secado rápido reforzado con polímero para la reparación de grietas, desportilladuras y roturas en superficies de concreto y mampostería. Su fórmula de resistencia profesional se adhiere al concreto, ladrillos, piedra, estuco, contrapisos de madera y otras superficies limpias de mampostería. Cuando se mezcla adecuadamente, este producto brinda una superficie que es resistente a las rajaduras o roturas. Seca firme con un color gris de concreto y se puede utilizar en interiores y exteriores, por encima o por debajo del nivel del suelo.

EMPAQUE	COLOR	UPC
5 lb (2.3 kg)	Gris	7079810466
10 lb (4.5 kg)	Gris	7079810468

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Resistente a la intemperie**
- **Polímero fortificado – ¡Solo añada agua!**
- **Ideal para paredes, escalones, aceras y patios**

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en estuco, concreto, ladrillo, piedra y contrapisos de madera.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Use agua fría para lograr el máximo tiempo de vida útil
- Limpie los implementos y baldes entre lotes debido a que el material no utilizado acelerará el tiempo de endurecimiento del material mezclado recientemente.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones estructurales y libres de toda materia extraña.
2. Para las grietas, cincele el área de aplicación en forma de una “V” invertida. Quite todo el material suelto con un cepillo de alambre. Moje la superficie o el área que va a parchar con agua fría. No deje exceso de agua.
3. En un contenedor limpio, mezcle 4 partes de polvo con 1 parte de agua fría por volumen. La consistencia deseada es la de una pasta espesa para la mayoría de las aplicaciones. Mezcle solo el material suficiente que pueda usar en 30 minutos. Puede añadir más agua durante los primeros tres minutos después del inicio si la mezcla está demasiado seca. Para mayor adhesión, la mitad del agua de la mezcla se puede reemplazar con el líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP®. El tiempo de endurecimiento variará con el índice de la mezcla, las condiciones climáticas y la profundidad del relleno. No agregue demasiada agua.
4. Aplique entre 40° F y 90° F (4° C y 32° C) Vierta o aplique la mezcla en el defecto sosteniendo el palustre a un ángulo de 45º; alisando con el palustre. Si el defecto es de ½” (1.3 cm) o más profundo, se requieren dos aplicaciones. Aplique primero a ¼” (6.4 mm) de la superficie y deje secar. Seguidamente antes de parchar y aplicar el producto para rellenar el defecto; pase el palustre alisando. La segunda aplicación se debe realizar a las 24 horas de la primera. El parche estará listo para la circulación pedestre en 24 horas. Deje transcurrir tres días para la circulación con ruedas. Mantener el palustre limpio, pasándole un paño húmedo, ayudará a que el trabajo sea más uniforme.
5. Si se utiliza como base de piso, la consistencia del material se puede hacer más delgada para ayudar a la aplicación. Se recomienda reemplazar la mitad de la mezcla de agua con el líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP para usar sobre superficies de concreto, y requerido para usar sobre contrachapado.
6. Se puede mezclar de forma más ligera para brindar un acabado espeso de “pintura” a las reparaciones y otras superficies de concreto. Mezclar con demasiada agua hará que el material se separe. Aplique el material con una brocha ancha suave. Moje la brocha antes de la aplicación.
7. Para usar como argamasa, mezcle el producto a una consistencia de masilla espesa. Use para parchar todos los sustratos de concreto. Utilice el líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP® como adhesivo para concreto para mejorar la adherencia en superficies difíciles de unir. Aplique el líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP® a la superficie justo antes de la reparación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base	Cemento Portland, reforzado con polímero
Punto de ignición	No es inflamable
Consistencia	Polvo seco
Rango de temperatura para la aplicación	De 40° F a 90° F (4° C a 49° C)
Cubrimiento	5 lb (2.2 kg) Cubre aproximadamente 5 pies^2 (0.46 m^2) a un espesor de 1/8” (6.4 mm). 10 lb (4.4Kg) Cubre aproximadamente 10 pies^2 (0.93 m^2) a un espesor de 1/8” (6.4 mm).
Tiempo para pintarlo	Por lo general 28 días para pintarlo. Pintar con pintura de mampostería de látex acrílico de alta calidad.
Vida útil en el contenedor	12 meses

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de material sin curar con una esponja húmeda antes de que seque. El exceso de material curado se debe cortar, raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS.**

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert”

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.