



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto flexible para parchar ElastoPatch® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Compuesto flexible para parchar ElastoPatch® de DAP®** es un material elastomérico para parchado de excelente desempeño que elimina las grietas recurrentes proporcionando un relleno permanentemente flexible. No se agrietará, desmoronará ni desprenderá si la superficie se expande y contrae con el tiempo. Proporciona excelentes condiciones para pintarlo y no aportará brillo a la pintura. Sirve para reparar grietas y agujeros en madera, paneles de yeso, enlucido, estuco, ladrillos, concreto y mampostería. Disponible en acabado liso o texturizado. Uso en interiores o exteriores.



EMPAQUE		COLOR	UPC
10.1 oz (286 g)	Liso	Blanco	7079812276
Cuarto de galón (946 ml)	Liso	Blanco	7079812278
10.1 oz (286 g)	Texturizado	Blanco hueso	7079812286
Cuarto de galón (946 ml)	Texturizado	Blanco hueso	7079812288
Galón (3.8 l)	Texturizado	Blanco hueso	7079812290

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Sirve para reparar y eliminar las grietas recurrentes
- Permanece flexible
- No aportará brillo a la pintura
- Listo para utilizar
- Uso en interiores/exteriores
- Disponible en acabado liso o texturizado

USOS SUGERIDOS

- Ideal para rellenar y reparar grietas y agujero recurrentes en: paneles de yeso, enlucido, madera, estuco, ladrillo, cemento y mampostería

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 12 horas.
- El producto es resistente al agua en aplicaciones por encima del nivel del suelo. No utilice por debajo de la línea de flotación.
- Deje que el concreto fresco cure al menos 30 días antes de parchar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de partículas, enlucido, cera, suciedad, pintura desprendida, masilla vieja, grasa y aceite.
2. Rellene la grieta con el compuesto para parchar utilizando una brocha, espátula para masilla o palustre. Si utiliza el cartucho, corte la boquilla al largo de cordón deseado, colóquela en la pistola de calafateo y aplique a la superficie.
3. Trabaje la superficie parchada con un implemento hasta obtener el acabado deseado antes de que el producto seque.
4. **PRODUCTO NO ES LIJABLE.**
5. Para algunas reparaciones es posible que se necesite más de una aplicación. Utilice el producto para unir separaciones de hasta 1/4" (6.4 mm) de ancho y 1/2" (12.7 mm) de profundidad. Rellene las grietas pequeñas y los defectos de la superficie a una profundidad mínima de 1/8" (3.2 mm).
6. Puede aplicarse a superficies húmedas y pintarse después de 2 horas con pinturas a base de látex.
7. Deje secar por al menos 24 horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pintura a base de aceite (se recomienda imprimir la superficie antes de pintar).

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

	SUAVE	TEXTURIZADO
Tiempo para trabajarlo	10 minutos	10 minutos
Tiempo de secado al tacto	30 minutos	30 minutos
Movimiento dinámico de uniones	±12.5%	±12.5%
Capacidad para recibir pintura	Sí	Sí
Olor	Poco	Poco
Consistencia	Liso	Texturizado
Polímero	Acrílico	Acrílico
Volátil	Agua	Agua
Material de relleno	Rellenos inertes	Rellenos inertes
Sólidos	82.5%	79.0%
Densidad	13.8 lb (6.3 kg)/gal.	13.0 lb (5.9 kg)/gal.
Rango de temperatura de servicio	-30° F a 180° F (-34° C a 82° C)	-30° F a 180° F (-34° C a 82° C)
Rango de temperatura para la aplicación	40° F a 100° F (4° C a 38° C)	40° F a 100° F (4° C a 38° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación	Resiste 5 ciclos	Resiste 5 ciclos
Vida útil:	12 meses	12 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

Lave las herramientas de inmediato con agua después del uso y antes de que el producto haya endurecido. El material seco se debe raspar mecánicamente, desportillar o pulverizar. Cierre herméticamente el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.