



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SELLADOR EN ESPUMA HOME SEAL™ DE DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Home Seal™ de DAP® es una espuma multiuso que es perfecta para grietas pequeñas y separaciones. Úsela tanto en aplicaciones de interior como de exterior. Home Seal™ se puede aplicar de 30°F a 120°F (-1°C a 49°C), extendiendo la estación para el profesional y el propietario. Rellene pequeñas separaciones en paredes, alrededor de rejillas de ventilación, instalaciones de plomería, zócalos.



Cumple con la ASTM E84/UL 723, Clasificación de resistencia al fuego Clase A, Clasificación UL.

EMPAQUE	Caja	COLOR	UPC
Envase de 12 oz (340g)	12	Blanco hueso	7565000082
Envase de lata de 16oz (453g)	12	Blanco hueso	7565011216

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para separaciones pequeñas y grietas
- Bloquea todas las corrientes, plagas y humedad



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Cura rápido, incluso en temperaturas bajas
- Resistente al agua
- Clasificado de resistente al fuego Clase A
- Se puede pintar / lijar
- Fórmula de todo uso
- Rango de temperatura para todas las estaciones
- Adaptador de parada y reinicio más tubito extra para más proyectos y mayor reutilización
- Uso en interior / exterior

USOS SUGERIDOS

USE PARA RELLENAR Y SELLAR:

- A través de perforaciones
- Separaciones y grietas en fundaciones, entresuelos, áticos y sótanos
- Divisiones y paredes de montantes
- Parte superior e inferior de largueros de escalera
- Conexiones de espacio en soffits y techos falsos

PARA MEJORES RESULTADOS

- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 60-100°F (16°C y 38°C). (Se puede aplicar en un rango más amplio de temperatura entre 30°F- 120°F (-1.1°C - 49°C))
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de materiales extraños para la adhesión
- Dispense en posición INVERTIDA
- Aplique en espacios con humedad relativa de 40% o más
- Si lo usa en exteriores, se debe pintar para evitar la decoloración de la espuma
- Use alrededor, no dentro de las cajas de empalmes

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: Importante – lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Siempre use guantes, protección para los ojos, y ropa de trabajo. Use telas protectoras. El producto es inflamable durante la dispensación – apague las fuentes de ignición antes de usar.

Preparación: Para mejorar la adhesión, la superficie debe estar limpia, seca y sin materiales extraños. Ensamble el adaptador, y cuidadosamente atornille el ensamble del disparador sobre la válvula. Con el ensamble del disparador fijado, agite bien durante 30 segundos. Sosteniendo el envase en posición invertida, active lentamente el disparador hasta que la espuma se comience a dispensar. Antes de comenzar el trabajo primero, practique dispensando en materiales de desecho.

Aplicación: Para mejores resultados este producto solo se debe dispensar en POSICIÓN INVERTIDA y aplicar en espacios con 40% mayor de humedad relativa. Rellene la separación no más de 1/3, permitiendo espacio para la expansión. No rellene excesivamente Importante: La espuma continuará dispensándose durante unos segundos después de soltar el disparador – mantenga la punta del tubito en movimiento para disminuir la posibilidad de llenado excesivo. La espuma no es pegajosa en 30 minutos y seca en 4 horas.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

El exceso de espuma se puede recortar, lijar, calafatear o acabar según sea necesario. La luz solar directa decolora la espuma si no está pintada o cubierta.

Limpieza: Si la espuma húmeda hace contacto con la piel, limpie inmediatamente con un paño seco - no use agua - el agua acelera el curado. La espuma curada se debe retirar mecánicamente de las superficies. La espuma no curada se puede limpiar de la mayoría de las superficies con un limpiador de espuma o acetona. Si la espuma se seca en la piel, aplique cantidades generosas de vaselina, póngase guantes plásticos y espere 1 hora. Con un paño limpio, limpie firmemente todo el residuo y repita el proceso si fuese necesario. NO USE acetona ni otros solventes para retirar el producto de la piel.

Almacenamiento/Reutilización: Deténgase y vuelva a comenzar hasta 6 semanas más tarde. Para almacenar la porción no utilizada, doble el tubito y vuelva a colocarlo sobre la perilla encima del disparador del dispensador. Almacene el envase de lata en posición vertical a menos de 90°F (32°C). Almacene el envase de forma vertical a menos de 90°F (32°C). Para reutilizar, corte el extremo del tubito (retirando la espuma curada), Agite bien y aplique como se indicó anteriormente. El segundo tubito proporcionado se puede reutilizar hasta por 6 semanas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Rendimiento por envase (cordón de 3/8") ASTM C1536	357 pies lineales
Tiempo de secado/sin adherencia	< 30 minutos
Tiempo de curado	4 horas
Vida útil	18 meses (sin abrir)
Rango de temperatura de la aplicación	30°F a 120°F (-1°C ~ 49°C)
Tiempo para poder cortarlo	< 2 horas
Código internacional de construcción	Compatible
Código residencial internacional	Compatible
Masilla y selladores clasificados por UL	Listado
UL 723 Características de combustión de la superficie Prueba de fuego (llama/humo)	10/15
Valor R	4 - 5

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del material (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA:

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de la compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" ("Pregunte al experto").

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

R141
75
1L15



**UNDERWRITERS
LABORATORIES INC.
MASILLA Y SELLADOR
CLASIFICADOS -
Características de
combustión de la
superficie
Aplicado a tablero de
cemento inorgánico
reforzado***
Propagación de las llamas 10
Creación de humo 15

*PROBADO Y APLICADO EN TRES CORDONES
DE DIÁMETRO DE 3/4" (1.9 CM)
EN CENTRO DE 6" (12.7 CM) CUBRIENDO 12.5%
DEL ÁREA DE LA MUESTRA DE PRUEBA EXPUESTA.