HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno de cemento líquido para grietas de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **relleno de cemento líquido para grietas de DAP®** es un producto ya mezclado listo para usar para la reparación de grietas horizontales en concreto. Las reparaciones están listas para la circulación en 30–45 minutos después de la aplicación cuando se siguen las instrucciones adecuadamente. El cemento líquido es autonivelante y seca de color gris para que sea compatible con el concreto existente.

NOTA: Para rellenar grietas de hasta ½" (1.3 cm) de ancho. Para rellenar grietas de más de ½" (1.3 cm) de ancho use el parche de concreto ya mezclado (Ready-Mixed) o el de mezcla seca (Dry Mix) de DAP.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris claro	0 70798 37584 0

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Repara grietas y defectos de la superficie en el concreto**
- **Autonivelante**
- **Fórmula ya mezclada, lista para usar.**

USOS SUGERIDOS

Es ideal para rellenar y reparar grietas de hormigón y cemento, incluidas aceras, caminos de entrada, escalones, patios y sótanos.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

1. La superficie deberá estar limpia, en buen estado estructural y libre de materias extrañas.
2. Si la grieta tiene más de 1/4" (6 mm) de profundidad, utilice una varilla de respaldo o lije para rellenarla hasta 1/4" (6 mm) de la superficie.
3. Las grietas profundas pueden requerir más de una aplicación debido a la contracción durante el secado y su tiempo de secado será más prolongado.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Aplicación

1. Agite el frasco del concreto líquido antes de abrirlo y antes de cada uso para garantizar una mezcla consistente.
2. La boquilla de la botella debe cortarse con tijeras para abrirla inicialmente, creando una abertura de entre 1/4” (6 mm) y 3/8” (9 mm).
3. Rellene la grieta en capas de 1/4” (6 mm) dejando al menos 24 horas entre una y otra aplicación.
4. Para grietas muy delgadas, el Concreto líquido se puede “presionar” o aplicar con palustre de forma plana dentro y alrededor de la grieta.

Para mejores resultados

1. No aplique en grietas de más de 1/2” (13 mm) de ancho.
2. Aplique entre: 45° F a 100° F (7° C a 38° C)
3. No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Líquido suave y vertible
Color	Gris
Punto de ignición	>212° F (>100° C)
Completamente seco**	24 horas
Vida útil en el contenedor	12 meses
Rango de temperatura para la aplicación	45° F a 100° F (4° C a 38° C)
Cubrimiento	Un cuarto (946 ml) la botella rellenará una fisura de ¼” x ½” (6 x 12 mm) de 35’ (11.6 m) de longitud..

*** Dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad de la reparación.*

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de material sin curar con una esponja húmeda antes de que seque. El exceso de material curado seco se debe cortar, raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos. Proteja del congelamiento.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert”.

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.