



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Enlucido para parchar de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Enlucido para parchar DAP® es un material multiuso para parchar ya mezclado fácil de usar para rellenar agujeros y grietas en yeso y paneles de yeso antes de pintar. El producto tiene una consistencia suave para trabajarlo, seca rápidamente, no se contrae y se lija fácilmente. Se recomienda para uso interior únicamente.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco	7079852084

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Compuesto multiuso para parchar listo para usar
- Se usa para rellenar agujeros y grietas en yeso y paneles de yeso antes de pintar
- Seca rápidamente con mínima contracción
- Uso en interiores

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros y grietas en superficies y paneles de yeso

PARA MEJORES RESULTADOS

- Se recomienda para uso interior únicamente.
- No utilice en temperaturas inferiores a 50° F (10° C).
- Use papel de lija para opacar la superficie brillante antes de reparar.
- No utilice en pisos ni como masilla, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. Ensanche las grietas en yeso con una espátula o cuchilla hasta al menos 1/4" (6.4 mm) de ancho y retire las partículas sueltas.
2. Las superficies a ser reparadas deben estar limpias, secas, en buen estado estructural firmes y sin materiales ajenos.
3. Revuelva muy bien antes de utilizar.
4. Aplique con una espátula limpia para masilla.
5. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente el compuesto para parchar.

Para reparaciones más profundas de 1/4" (6.4 mm):

1. Aplique dos o más capas permitiendo que el área parchada seque entre una y otra aplicación.
2. Aplique la primera capa dentro de un cuarto de pulgada de la superficie y deje secar de 4 a 6 horas.
3. Finalice el parche en la segunda capa y alise.
4. Deje que esta capa seque al menos 24 horas antes de pintar.
5. Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la temperatura de la habitación, la humedad y la profundidad del relleno.

Para aplicaciones de una sola capa:

1. El Enlucido para parchar de DAP se puede lijar o pintar en el lapso de 1 a 5 horas después de la aplicación, dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno.
2. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia:	Pasta espesa
Vehículo:	Emulsión de látex
Volátil:	Agua
Material de relleno:	Varios inertes
Olor:	Leve
Sólidos:	70 % + 3% por peso
Peso por galón	15.1 lb (6.8 kg)/galón
Temperatura de aplicación:	Mínimo 50° F (10° C)
Temperatura de servicio:	-20° F a 120° F (-29° C a 49° C)
Vida útil:	12 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Congelamiento:	Proteja del congelamiento.
Tiempo de secado:	1 a 5 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa <i>(Consulte las instrucciones especiales para reparaciones profundas)</i>
Pintura:	1 a 5 horas, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa <i>(Consulte las instrucciones especiales para reparaciones profundas)</i>

NOTA: Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las condiciones climáticas.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave las herramientas de inmediato con agua después del uso antes de que el producto haya endurecido. El material seco se debe raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Cierre muy bien el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.