



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de pegamento superior RapidFuse® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo de pegamento superior RapidFuse® de DAP® es una fórmula de secado rápido que se fija en solo 30 segundos y el curado solo tarda 4 horas. La tecnología del adhesivo híbrido de pegamento superior RapidFuse® proporciona una unión duradera resistente a la intemperie que se almacena bien y dura mucho tiempo. Logra una unión transparente sin que gotee el pegamento y sin ensuciar. Adecuado para uso en interiores o exteriores, RapidFuse® es un pegamento superior resistente al agua que pega prácticamente todo.



EMPAQUE	COLOR	UPC
0.85 oz (24.1 g)	Transpar ente	7079800155
Tubo de 0.2 oz (6g)	Transpar ente	7079800158
Brocha de 0.56 oz (16g)	Transpar ente	7079800173

USOS SUGERIDOS

- Madera
- Aluminio
- Acero
- Caucho
- ABS (Acrinitrilos Butadieno Estireno)
- PVC
- Laminado de alta presión (HPL)
- Melamina/Laminado
- Policarbonato
- Cerámica/Porcelana
- Vidrio
- Tela
- Piedra y concreto
- Baldosas
- Papel
- Compuestos



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

INSTRUCCIONES: ¡LEA LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZARLO!

Adhesivo de pegamento superior RapidFuse® 7079800155

1. Las superficies deben estar secas y limpias antes de pegarlas.
2. Desenrosque el tapón y aplique una pequeña cantidad de pegamento en una de las superficies.
3. Presione entre sí ambas superficies durante 10 a 30 segundos.
4. Vuelva a colocar la tapa y almacene en un lugar fresco y seco.

Adhesivo de pegamento superior RapidFuse® 7079800158

PARA ABRIR: Desenrosque completamente la tapa y la boquilla. Retire el anillo. Vuelva a colocar la tapa y la boquilla de forma segura.

1. Las superficies deben estar secas y limpias antes de pegarlas.
2. Desenrosque el tapón y aplique una pequeña cantidad de pegamento en una de las superficies.
3. Presione entre sí ambas superficies durante 10 a 30 segundos.
4. Vuelva a colocar la tapa y almacene en un lugar fresco y seco.

Adhesivo de pegamento superior RapidFuse® 7079800173

1. Las superficies deben estar secas y limpias antes de pegarlas.
2. Desenrosque el tapón y aplique con la brocha una cantidad de pegamento en una de las superficies.
3. Presione entre sí ambas superficies durante 10 a 30 segundos.
4. Vuelva a colocar la tapa y almacene en un lugar fresco y seco.

Nota:

No es adecuado para polietileno, polipropileno ni PTFE. Pruebe previamente en proyectos con vidrio. Los artículos unidos no se deben colocar en el horno, microonda o lavaplatos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Base del adhesivo:	Etil Cianoacrilato
Consistencia:	Líquida
Volátil:	>2%
No volátiles:	98.0%
Viscosidad:	2500 cps
Punto de ignición:	190° F (88° C)
Peso/galón:	9.18 lbs/gal
Olor:	Fuerte
Rango de temperatura para la aplicación:	50° F a 105° F (10° C a 41° C)
Temperatura óptima del envase:	55° F a 85° F (13° C a 29° C)
Rango de temperatura de servicio:	0° F a 180° F (-18° C a 82° C)
Tiempo de manipulación:	3 minutos
Curado completo en:	4 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Cubrimiento:	5-15 mL/pies ² (El cubrimiento óptimo se basa en la uniformidad y porosidad del sustrato)
Apariencia:	Transparente
Vida útil en el contenedor:	18 meses mínimo a 70° F (21° C)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

No transfiera a ningún otro contenedor. Conserve el contenedor cerrado herméticamente. Si la boquilla se atasca, límpiela con un alfiler.

Antes del curado: Retire el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca. Después de limpiar, moje cualquier toalla de papel usada para limpiar el adhesivo con agua antes de desechar.

Manos: Remoje las manos en agua tibia jabonosa y desprenda o enrolle suavemente el adhesivo (NO LO HALE), enjuague el área de contacto con agua y busque atención médica si fuese necesario.

Después del curado: El adhesivo curado se puede cortar, raspar, lijar o quitar con acetona. No utilice acetona ni ningún otro solvente para limpiar la piel.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! IRRITANTE DE LOS OJOS. SE ADHIERE A LA PIEL DE INMEDIATO. Contiene etilcianoacrilato. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evite inhalar las emanaciones de forma prolongada. Utilice con ventilación adecuada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con la piel - Remoje en agua tibia jabonosa y desprenda suavemente o enrolle el adhesivo (NO LO HALE). Si se derrama en la ropa, retire y enjuague con agua fría. Contacto con los ojos - Enjuague con agua durante al menos 15 minutos; comuníquese con un médico Ingestión: no induzca el vómito. Si los labios están unidos, use agua tibia para separarlos suavemente. Comuníquese con un médico. Inhalación: retírese al aire libre; comuníquese con un médico

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de Datos de Seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA: DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta si el producto no se desempeña como se espera cuando se utiliza según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra. Llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert”

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.