



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Parche de concreto premezclado de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche de concreto premezclado de DAP® es un material listo para usar en la reparación de agujeros, grietas y otras imperfecciones en superficies de concreto o mampostería. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de mampostería y ladrillos. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.** Cuando seca, el material adquiere el color gris del concreto.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris	7079831084
Galón (3.8 l)	Gris	7079831090

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para reparar grietas y roturas en concreto y mampostería
- Duradero y no se encoge
- Se puede usar para nivelación de puntos

### USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras y defectos en concreto.

### APLICACIÓN

1. Use un cepillo de alambre, cincel o implemento similar para retirar todo el material suelto, el polvo y la suciedad del área que se va a reparar. Use un solvente para retirar el aceite y la grasa. Torne áspera la superficie una o dos pulgadas (2.5 cm a 5 cm) más allá del área que va a reparar para obtener una buena unión. Humedezca el área con agua limpia – **NO INUNDE.**
2. Revuelva el parche hasta lograr una consistencia suave; no se requiere que esté diluida. Llene el área utilizando una espátula flexible, espátula ancha o palustre en el área que va a reparar, presionando el compuesto firmemente en los agujeros o grietas.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Si el área que va a parchar es más profunda de 1/2 pulgada (1.3 cm) aplique el parche en capas de 1/4 de pulgada (6.4 mm), máximo 1 pulgada (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque en cada aplicación.
4. Si utiliza un “pegamento”, aplique al menos una capa del parche de concreto a ambas superficies que va a reparar. Presione las piezas entre sí y utilice una abrazadera o pesos para apoyar el ensamble durante el curado.
5. Las áreas parchadas se pueden pintar con una pintura de látex de calidad después de 2 a 4 horas o con pintura alquídica después de 24 horas si lo desea.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Emulsión de látex
Contenido de sólidos	83% +/- 1%
Temperatura de aplicación	Temperaturas superiores a 40° F (4° C)
Tiempo de secado	Deje secar 24 horas antes de conducir sobre el área parchada. No aplique si se espera lluvia dentro del período de secado o si es probable que la temperatura sea inferior a 40° F (4° C),
Se puede pintar	Sí, después de 2 a 4 horas, más tiempo si la humedad es alta.
Vida útil	12 meses

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave la piel y las manos con agua y jabón. Lave los implementos de inmediato con agua. El material curado se debe cincelar o raspar. Cierre herméticamente el contenedor después de cada uso.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com).



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## GARANTÍA

### **Garantía limitada:**

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**