



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de contacto tipo cemento en aerosol WELDWOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo de contacto tipo cemento en aerosol WELDWOOD® de DAP® es una fórmula resistente a altas temperaturas que une la mayoría de los tipos de madera, tableros de partículas, metales, laminados y muchos plásticos. Es ideal para uso en trabajos de rebordes, paneles de puertas, laminados decorativos, trabajos de tapicería y muchas otras aplicaciones exigentes.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Peso neto 16 onzas	Transparente	7079800122

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fácil de usar
- Aerosol de amplia red
- Gran resistencia a la alta temperatura
- Resistente al agua
- Ideal para aplicaciones exigentes: Trabajo de molduras y tapicería, laminados

USOS SUGERIDOS

Ideal para uso en:

- Trabajos de rebordes
- Trabajos de tapicería
- Paneles de puertas
- Laminados decorativos

Se adhiere a:

- La mayoría de los tipos de madera
- Tablero de partículas
- Metal
- Laminados
- Muchos plásticos



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. **¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SAFETY DATA SHEET, SDS).**
2. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y el proceso de curado.
3. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de suciedad y aceite.
4. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
5. Agite bien antes de usar.
6. Sostenga el envase a 6-8 pulgadas (15-20 cm) de la superficie que va a rociar.
7. Conserve el envase en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo en la superficie que va a unir.
8. El adhesivo deberá aplicarse a ambas superficies.
9. Efectúe la unión mientras el adhesivo esté intensamente pegajoso. Deje que el adhesivo seque aproximadamente 5-10 minutos antes de unir.

DESPUÉS DEL USO: Invierta el envase y oprima la punta para rociar hasta que el rocío esté sin adhesivo. Si la punta para rociar se obstruye, límpiela con un solvente de petróleo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo	Caucho sintético
Volátil	Solvente orgánico
Punto de ignición	<20°F (-7°C)
Temperatura de aplicación	60°F a 95°F (15°C a 35°C)
Rango de temperatura de servicio	0°F a 180°F (-18°C a 82°C)
Cubrimiento	Aproximadamente 100 pies ² (9.3 m ²) por envase en una sola superficie. La cobertura variará dependiendo de la porosidad de los sustratos.
Olor	A solvente
Tiempo de exposición al aire	Hasta 2 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación	Estable
Vida útil	12 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de adhesivo no curado de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se deberá cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. Llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert” (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com