



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de cemento de contacto original en aerosol Weldwood® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo original en aerosol Weldwood® de DAP® es una fórmula que brinda una unión permanente duradera al contacto. Cuando el Adhesivo original Weldwood® está curado, es altamente resistente al calor, al agua y crea una unión flexible. Es ideal para uso en trabajos de rebordes, paneles de puertas, laminados decorativos, tapicería y muchas otras aplicaciones exigentes.



EMPAQUE	COLOR	UPC
PESO NETO 14 OZ (397 g)	Transparente	7079800120

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Patrón de rociado tipo red
- Brinda una unión permanente duradera al contacto.
- Fórmula para uso en interior/exterior
- Listo para pegar en 1-3 minutos

USOS SUGERIDOS

Se adhiere a:

- aluminio
- madera
- chapado
- laminado
- tapizado
- plásticos
- papel
- alfombras
- espuma
- fieltro
- metal
- cartón



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SAFETY DATA SHEET, SDS).

PREPARACIÓN

1. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y proceso de curado.
2. Agite bien durante 1-2 minutos antes de utilizar.
3. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de materiales ajenos.
4. Remueva el seguro de aplicación rojo del envase de lata de aerosol deslizándolo hacia arriba y desechándolo.

APLICACIÓN:

1. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
2. Sostenga el envase de lata a una distancia de 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) de la superficie que va a rociar.
3. Conserve el envase de lata en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo en la superficie que va a unir.
4. Se puede requerir más de una capa en superficies absorbentes/porosas. Pruebe los materiales de aplicación y las aplicaciones antes de su uso.
5. Rocíe ambas superficies y deje secar hasta que queden pegajosas.
6. Deje transcurrir de 5 a 10 minutos antes de realizar la unión, luego efectúe la unión mientras el adhesivo esté aún intensamente pegajoso,

DESPUÉS DEL USO:

1. Almacene el ensamble engomado fuera de la luz solar directa y en condiciones estables hasta que seque completamente (aproximadamente 24 horas).
2. Limpie la punta del rociador invirtiendo el envase de lata y rociando hasta que no haya más adhesivo presente o utilizando alcoholes minerales o acetona.
3. Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se debe cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Caucho sintético
Tiempo de exposición:	Hasta 30 minutos
Volátil:	Solvente orgánico
Temperatura de aplicación:	55° F a 95° F (12.7° C a 35° C)
Rango de temperatura de servicio:	0° F a 180° F (-18° C a 82° C)
Cubrimiento:	Hasta 79 pies ² por envase a 1 gramo por pie ² sobre una superficie sencilla. La cobertura variará dependiendo de la porosidad de los sustratos.
Olor:	A solvente
Estabilidad a la congelación/ descongelación:	Estable
Vida útil:	18 meses

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se debe cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

GARANTÍA LIMITADA

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert” (Pregúntele al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.