



DURAL 452 LV

ADHÉSIF ÉPOXYDE À MODULE D'ÉLASTICITÉ ÉLEVÉ, À FAIBLE VISCOSITÉ ET CONFORME À LA NORME ASTM C881

EMBALLAGE

Unité de 2,8 litres

Code : 002DL 01

Unité de 11,4 litres

Code : 002DL 03

Unité de 56,8 litres

Code : 002DL 15

Cartouche double de 450 ml

(boîte de 12)

Code : 002DL 98

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement d'application immédiatement à l'aide d'acétone, de xylène ou de MEK. Nettoyer les déversements ou les gouttes avant qu'ils ne sèchent à l'aide de ces solvants. Une fois durci, DURAL 452 LV doit être enlevé au moyen d'une abrasion mécanique.

DURÉE DE CONSERVATION

Deux ans dans son emballage d'origine non ouvert

SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉS

- Conforme aux exigences de la norme ASTM C881, Types I et IV, Grade 1, Classe C
- Satisfait aux exigences de la norme AASHTO M 235
- Approuvé par le ministère des Transports du Québec (MTQ)

DESCRIPTION

DURAL 452 LV est un liant et un adhésif époxyde à haute résistance, à deux composantes, 100 % solide et insensible à l'humidité qui est conçu pour de nombreuses applications. Cette résine époxyde à module d'élasticité élevé et à faible viscosité est la solution parfaite pour les applications générales de liaisonnement et pour l'injection de fissures dans le béton et une variété d'autres substrats.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésion exceptionnelle aux matériaux de construction
- Faible viscosité – pénètre en profondeur dans les fissures
- Rapport de mélange de 2:1 facile d'utilisation
- Insensibilité à l'humidité
- Adhérence tenace

DOMAINES D'APPLICATION

- Liaisonnement du béton, de la maçonnerie ou du bois
- Résine d'injection pour les substrats structuraux fissurés
- Réparation de fissures par gravité ou injection sous pression dans les dalles de béton
- Liaisonnement des boulons d'ancrage, goujons et goupilles
- Création d'un mortier de réparation une fois mélangé avec du sable de silice sec

APPARENCE

Le liquide de la Partie A est incolore et le liquide de la Partie B est ambré.

RENDEMENT

Pour l'injection, 3,8 litres de produit pur donnent 3785 cm³ (231 po³) d'époxyde. 3,8 litres d'époxyde DURAL 452 LV pur mélangés à 11,4 litres de sable de silice de 20/40 tamis sec donnent approximativement 10 537 cm³ (643 po³) de mortier.

Note : Les rendements sont approximatifs. Les rendements réels dépendent de la température, de la texture et de la porosité du substrat.

DONNÉES TECHNIQUES

Les données suivantes sont des valeurs typiques obtenues en laboratoire. Il faut s'attendre à des variations modérées lors d'une utilisation sur le terrain.

Méthode de test	Propriété testée	Résultat
ASTM D2556	Viscosité une fois malaxé, cp	450
ASTM C881	Formation de gel	34 minutes
ASTM C882	Adhérence	2 d : 9,0 MPa 14 d : 12,1 MPa
ASTM D570	Absorption d'eau	24 heures : 0,1 %
ASTM D648	Température de déflexion à la chaleur	50 °C
ASTM D2566	Coefficient de retrait linéaire	0,003
ASTM D695	Résistance à la compression	7 d : 106,9 MPa
ASTM D695	Module d'élasticité en compression	7 d : 4 137 MPa
ASTM D638	Résistance à la traction	7 d : 50,0 MPa
ASTM D638	Élongation à la rupture	1,5 %

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface : La surface doit être en bon état sur le plan structural, sèche, propre et exempte de graisse, d'huile, d'agents de cure, de terre, de poussière et d'autres contaminants. La laitance de surface doit être retirée. Les surfaces de béton doivent être rendues rugueuses et absorbantes, préférentiellement par une méthode mécanique, et ensuite être bien nettoyées pour enlever toute la poussière et les débris. Si la surface est préparée par une méthode chimique (décapage à l'acide), une mixture d'eau et de bicarbonate de soude ou d'eau et d'ammoniaque doit être utilisée pour le nettoyage, puis la surface doit être rincée à l'eau propre, afin de la neutraliser. Laisser le substrat sécher avant l'application. Éviter les fissures et souffler la poussière et les débris qui s'y trouvent avec de l'air comprimé exempt d'huile. Après la préparation de la surface, sa résistance peut être testée si les spécifications du projet exigent des résultats quantitatifs. Un testeur d'adhérence par traction tel qu'un appareil Elcometer peut être utilisé selon les exigences de la norme ASTM D4541. La résistance à l'adhérence en traction devrait être d'au moins 1,7 MPa (250 psi). Lorsque DURAL 452 LV est malaxé en vue de créer un mortier et d'être utilisé pour le rapiéçage et les réparations, s'assurer que le profil de surface du béton correspond à CSP 3 à 5 conformément à la directive 310.2 publiée par l'ICRI. Lorsque de l'acier est enduit, toute contamination doit être enlevée et la surface d'acier préparée jusqu'à l'obtention d'un fini presque blanc (SSPC SP10) à l'aide d'une substance de décapage propre et sèche.

Malaxage – Applications par injection sous pression : DURAL 452 LV sera malaxé par l'équipement d'injection sous pression à deux composants, qui utilise une buse de mélange fixe pour combiner les matériaux juste avant l'injection. Les Parties A et B des unités en vrac de DURAL 452 LV sont placées dans leur réservoir individuel dans l'équipement d'injection sous pression à deux composants. Elles sont poussées à travers des lignes distinctes jusqu'à ce qu'elles atteignent la buse de mélange fixe, qui mélange les matériaux de façon appropriée avant l'injection.

Applications à la main ou avec un pistolet de distribution : Malaxer les unités en vrac de DURAL 452 LV à l'aide d'une perceuse à bas régime munie d'une lame de malaxage. Prémélanger la Partie A et la Partie B séparément pendant environ 1 minute chacune. Combiner la Partie A et la Partie B à un rapport de 1:1 par volume, puis mélanger vigoureusement pendant 3 minutes.

Applications de mortier : Ajouter graduellement du sable de silice de 20/40 tamis propre et sec à l'époxyde DURAL 452 LV prémalaxé, puis mélanger vigoureusement pendant 3 à 5 minutes. Le rapport de mélange granulat/époxyde malaxé est d'approximativement 3:1 par volume, mais peut être modifié selon la consistance de mortier désirée.

Racler les côtés et le fond des contenants au moins une fois pendant le malaxage. Ne pas racler les côtés ou le fond des contenants une fois le malaxage terminé, car cette opération pourrait entraîner l'application de résine ou de durcisseur non malaxé sur le substrat. La résine et le durcisseur non malaxés ne durciront pas adéquatement. Ne pas aérer le matériau pendant le malaxage. Pour maintenir l'aération au minimum, les lames de malaxage recommandées sont les #P1 ou #P2, conformément à la directive 320.5R-2014 publiée par l'ICRI.

Application – Injection sous pression des fissures verticales : Installer les dispositifs d'injection et sceller la surface de la fissure avec DURAL 452 GEL ou DURAL FAST SET GEL. Laisser le gel de colmatage durcir suffisamment avant d'injecter afin de prévenir les éclatements. Pomper DURAL 452 LV dans la fissure par les dispositifs d'injection à l'aide d'un équipement d'injection sous pression à deux composants. Commencer par le bas de la fissure et monter en passant d'un dispositif d'injection à l'autre. En montant le long de la fissure, boucher les dispositifs d'injection à mesure afin que le DURAL 452 LV demeure dans la fissure. NE PAS INJECTER SI DE L'EAU FUIT DE LA FISSURE. **Fissures horizontales :** Ouvrir les fissures au moyen d'une méthode mécanique et s'assurer que la fissure préparée est exempte de tout débris et de toute eau stagnante. Pour l'injection sous pression, les instructions sont les mêmes que pour les fissures verticales. Dans le cas d'une alimentation par gravité, pomper DURAL 452 LV jusqu'à ce que les fissures soient complètement remplies. Si l'application se fait sur une dalle surélevée, s'assurer que le dessous de la dalle est scellé avant l'injection ou l'alimentation par gravité de la fissure pour éviter des fuites d'époxyde. **Liaisonnement des boulons d'ancrage, goujons et goupilles :** DURAL 452 LV peut être utilisé pur ou comme mortier pour le jointoiment des ancrages verticaux (dans un substrat horizontal). Le trou d'ancrage doit être exempt de tous débris avant le jointoiment. La taille optimale du trou est de 1,6 mm (1/16 po) d'espace annulaire (3,2 mm [1/8 po] de plus que le diamètre de l'ancrage). La profondeur d'enrobage est généralement de 10 à 15 fois le diamètre de l'ancrage. **Rapiéçage et réparation :** Appliquer DURAL 452 LV pur à titre de couche d'apprêt sur la surface de béton préparée. Malaxer DURAL 452 LV afin de former un mortier époxyde et appliquer sur la surface à l'aide d'une truelle ou d'une spatule en couches de 25 à 38 mm (1 à 1 1/2 po) avant que la couche d'apprêt pure devienne sèche au toucher. Laisser chaque couche atteindre sa prise initiale avant d'appliquer les couches subséquentes.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Entreposer DURAL 452 LV à l'intérieur, à l'abri de l'humidité, et à une température comprise entre 10 et 32 °C.
- La température ambiante et celle de la surface doivent se situer entre 10 et 32 °C lors de l'application.
- La température des matériaux doit être d'au moins 10 °C.
- La durée d'ouvrabilité et le temps de mûrissement diminueront au fur et à mesure que la température augmente et augmenteront au fur et à mesure que la température diminue.
- Ne pas diluer DURAL 452 LV.
- DURAL 452 LV décolorera s'il est exposé de façon prolongée à la lumière ultraviolette ou à la lumière artificielle à haute intensité.
- DURAL 452 LV ne doit pas être utilisé comme revêtement esthétique ou de finition.
- Ne pas utiliser DURAL 452 LV pour les ancrages horizontaux (dans un substrat vertical).
- Ne pas utiliser DURAL 452 LV pour l'ancrage en surplomb.
- L'épaisseur d'application maximale du mortier DURAL 452 LV est de 38 mm (1,5 po) par couche.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité du produit avant son utilisation.

Révision : 10.25

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.