



INVENTARIO NÚMERO 7910070

Marzo de 2022

EDGESEAL

Este producto consiste en un resistente revestimiento de fibra de vidrio sin tejer, que está impregnada y recubierta con asfalto modificado con SBS de un grosor aproximado de 1.15 mm (45.3 mils). Una película de liberación tratada con silicona, que se retira fácilmente durante la aplicación, protege su soporte autoadhesivo en ambos lados. Edgeseal es una "tira inicial" que está diseñada para utilizarse a lo largo del alero y la viga inclinada. Este producto está diseñado y probado para cumplir con la norma ASTM D1970.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR NOMINAL	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	LÍMITES ESTÁNDARES
ROLLOS POR PALETA:	-	120	-	-	N/A
ROLLOS POR CAJA	-	4	-	-	N/A
TAMAÑO DE LA PALETA:	cm (in)	132 x 112 (52 x 44)	-	-	-
LONGITUD:	m (ft)	20,5 (67.2)	-	-	± 1%
ANCHO:	mm (pulg)	222 (8.7)	-	-	± 3 (1/8)
ESPESOR:	mm (mils)	1.15 (45.3)	ASTM D1970	ASTM D5147	MÍN: 1.0 (40)
ADHESIÓN A LA MADERA CONTRACHAPADA A 24°C	kgf/30.5 cm (lbf/pie)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D903	MÍN: 5.44 (12)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MD: XD:	kN/m (lbf/pulg)	LOGRADO LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D2523	MÍN: 4.4 (25)
RESISTENCIA A ROTURAS MD: XD:	N (lbf)	LOGRADO LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D4073	MÍN: 89 (20)
ESTABILIDAD TÉRMICA (FLUJO A 70°C):	mm (mils)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D1204	MÁX: 3,0 (118)
FLEXIBILIDAD AL FRÍO:	°C (°F)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D1970	MÍN: -29 (-20)
PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA:	ng/Pa*s*m ² (perms)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM E96	≤ 5.7 (≤0.1)
SELLADO ALREDEDOR DEL CLAVO:	-	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D1970	SIN AGUA PRESENTE

La información de esta ficha técnica se basa en datos que se consideran verdaderos y exactos, en pruebas de laboratorio y mediciones de producción, y se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Nada de lo aquí contenido es representativo de una garantía por la cual el fabricante pueda considerarse legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tergiversación o suposiciones que el lector pueda formular.