



**INVENTARIO NÚMERO 7910008**

**Marzo de 2022**

## **PROTECTOR DE HIELO Y AGUA GOLDSHIELD PREMIUM**

Esta membrana autoadhesiva superior se fabrica con un grosor de aproximadamente 1.0 mm (39 mils). Esta hoja está revestida con una película exclusiva tratada en la superficie superior, mientras que una hoja antiadherente tratada con silicona, que se retira fácilmente durante la aplicación, protege su respaldo autoadhesivo. Este producto se utiliza principalmente para la impermeabilización bajo los tejados de tejas y, específicamente, debajo de las áreas potenciales de presas de hielo, también puede instalarse alrededor de las rejillas de ventilación, buhardillas, chimeneas y otras estructuras de la azotea. Este producto está incluido en el listado CCMC #12413-L.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR NOMINAL	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	LÍMITES ESTÁNDARES
<b>ROLLOS POR PALETA:</b>	-	35	-	-	N/A
<b>TAMAÑO DE LA PALETA:</b>	cm (in)	132 x 112 (52 x 44)	-	-	-
<b>LONGITUD:</b>	m (ft)	20.3 (66.7)	-	-	± 1%
<b>ANCHO:</b>	mm (pulg)	914 (36)	-	-	± 3 (1/8)
<b>ESPESOR:</b>	mm (mils)	1.0 (39)	ASTM D1970	ASTM D5147	MÍN: 1.0 (40)
<b>AUTOGESTIÓN:</b>	mm (pulg)	76 (3.0)	-	-	± 6 (1/4)
<b>ADHESIÓN A LA MADERA CONTRACHAPADA A 24°C</b>	kgf/30.5 cm (lbf/pie)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D903	MÍN: 5.44 (12)
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</b>	<b>MD:</b> kN/m <b>XD:</b> (lbf/pulg)	LOGRADO LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D2523*	MÍN: 4.4 (25)
<b>RESISTENCIA A ROTURAS</b>	<b>MD:</b> <b>XD:</b> N (lbf)	LOGRADO LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D4073	MÍN: 89 (20)
<b>ESTABILIDAD TÉRMICA (FLUJO A 70°C):</b>	mm (mils)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D1204	MÁX: 3,0 (118)
<b>FLEXIBILIDAD AL FRÍO:</b>	°C (°F)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D1970	MÍN: -29 (-20)
<b>PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA:</b>	ng/Pa•s•m <sup>2</sup> (perms)	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM E96	≤ 5.7 (≤0.1)
<b>SELLADO ALREDEDOR DEL CLAVO:</b>	-	LOGRADO	ASTM D1970	ASTM D7349	SIN AGUA PRESENTE

*La información de esta ficha técnica se basa en datos que se consideran verdaderos y exactos, en pruebas de laboratorio y mediciones de producción, y se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Nada de lo aquí contenido es representativo de una garantía por la cual el fabricante pueda considerarse legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tergiversación o suposiciones que el lector pueda formular.*