



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

N.º DE INVENTARIO 4609XXX

Agosto de 2022

Nordic

Esta teja laminada y pesada está compuesta de un protector de fibra de vidrio no tejida dimensionalmente estable, que está impregnado por completo con betún a prueba de agua estabilizado. El betún del lado expuesto a la intemperie de betún modificado permite que el producto supere la prueba de resistencia al impacto de FM 4473 para los materiales Clase 4. Nordic se distingue por su diseño semejando los tablonces (*shakes*) dispuestos al azar, alto contraste y coloración de doble banda sombreada exclusiva y el sellador superior para tejas activado térmicamente. Los gránulos de color recubiertos de cerámica cubren la parte superior de ambas capas de esta teja para proteger el asfalto de la radiación ultravioleta. Cada teja tiene una cinta extraíble y polvo mineral en la parte inferior, por lo tanto, que ayuda a impedir la adhesión entre las tejas en el paquete. Nordic presenta el área de clavado más amplia ArmourZone de IKO para una instalación más fácil y rápida de la teja. Se han añadido gránulos especiales que inhiben la formación de algas para brindar una resistencia a las algas de larga duración. Es ideal para la aplicación en pendientes de techos mayores a 4:12. Se recomienda firmemente utilizar una capa de recubrimiento para pendientes menores a 6:12. También se puede aplicar en techos con pendientes bajas (2:12 a 4:12), siempre que el tejado esté cubierto con dos capas de fieltro o una capa de cualquier protector para agua y hielo de IKO. Esta teja cumple con los requisitos de CSA A123.5, ASTM D3018, ASTM E108 Clase A, ASTM D3462, ASTM D3161 Clase F y ASTM D7158 Clase H.

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	VALOR NOMINAL	MÉTODO DE PRUEBA	LÍMITES ESTÁNDAR
CANTIDAD POR PALETA:	-	56	-	N/D
TAMAÑO DE PALETA:	cm (pulg.)	101 x 135 (40 x 53)	-	-
LONGITUD:	mm (pulg.)	1038 (40 7/8)	-	± 6 (± 1/4)
ANCHO:	mm (pulg.)	349 (13 3/4)	-	± 3 (± 1/8)
SOLAPA DELANTERA:	mm (pulg.)	50 (2)	-	MÍN.: 50 (2)
CANTIDAD POR PAQUETE:	-	20	-	-
COBERTURA POR PAQUETE:	pies ² (m ²)	33.3 (3.1)	-	-
EXPOSICIÓN:	mm (pulg.)	149 (5 7/8)	-	-
RESISTENCIA A ROTURAS:	g	APROBADO	ASTM D1922	MÍN.: 1700
RESISTENCIA AL CALOR:	-	APROBADO	*	90°C (192°F)
PESO DEL BETÚN ESTABILIZADO:	g/m ² (lbs/100 pies ²)	APROBADO	ASTM D228	MÍN.: 2000 (41)
RETENCIÓN DE GRÁNULO:	%	APROBADO	ASTM D4977	MÍN.: 86
CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS:	-	CLASE A	ASTM E108	MÍN.: CLASE A

* La muestra no exhibe deslizamiento ni goteo del revestimiento de betún cuando está suspendida verticalmente en un horno a 90°C (192°F) durante 2 horas.

Lea también las Hojas de información de material – MIS # 1213 Y 1483

La información en esta hoja de Datos técnicos se basa en los datos considerados verdaderos y precisos, según los análisis de laboratorio y las medidas de fabricación, y se ofrece solamente con fines de consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Ninguna parte del presente documento representa una garantía de la que el fabricante se pueda considerar legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna responsabilidad de una interpretación errónea o suposición que el lector pueda formular.