



Ultraplan¹ Plus

High-Performance, Quick-Setting, Self-Leveling Underlayment

- ✓ For leveling, smoothing and repairing interior floors
- ✓ Ready for tile in 3 hours





Sous-finition autolissante de haute performance et à prise rapide

- ✓ Pour le nivellement, le lissage et la réparation
des sols intérieurs
- ✓ Prêt pour le carrelage en 3 heures




Contrapiso autonivelante de fraguado rápido y alto rendimiento

- ✓ Para nivelar, alisar y reparar pisos interiores
- ✓ Listo para aplicar la loseta en 3 horas





Smooth within 15 minutes.
Lissage en 15 minutes.
Liso en 15 minutos.



Ceramic tile and natural stone can be installed 3 hours after application. Floor coverings can typically be installed 16 to 24 hours after application.

Les carreaux de céramique et la pierre naturelle peuvent être installés 3 heures après l'application. Les revêtements de sol peuvent être installés généralement 16 à 24 heures après l'application.

Losetas de cerámica y piedra natural se pueden instalar en un período tan corto como de 3 horas. Revestimientos de pisos al cabo de 16 a 24 horas después de su aplicación.

APPROXIMATE COVERAGE /
COUVERTURE APPROXIMATIVE / COBERTURA APROXIMADA
per/par/por 50 lbs. (22,7 kg)

Thickness / Épaisseur / Espesor	Coverage / Couverture / Cobertura
1/4" (6 mm)	24 sq. ft. (2,23 m ²)
1/2" (12 mm)	12 sq. ft. (1,11 m ²)
3/4" (19 mm)	9 sq. ft. (0,84 m ²)
1" (2,5 cm)	6 sq. ft. (0,56 m ²)
1.5" (3,8 cm)	4 sq. ft. (0,37 m ²)

E For the most current BEST-BACKEDSM product data and warranty information, visit www.mapei.com.

DESCRIPTION

Ultraplan 1 Plus is a quick-setting, self-leveling, self-drying underlayment and repair mix for interior concrete and engineer-approved floors. *Ultraplan 1 Plus* has high strength and is abrasion-resistant, able to withstand light foot traffic after 2 to 3 hours and vehicular rubber-wheel traffic after 3 days.

WHERE TO USE

For use in dry, interior areas only

SURFACE PREPARATION

Always use a MAPEI primer before the application of *Ultraplan 1 Plus*.

For complete instructions, consult the Technical Data Sheet (TDS) or MAPEI's Technical Services Department.

MIXING

General mixing

Into a clean mixing container, pour the required amount of water. Add *Ultraplan 1 Plus* powder. Mix water and *Ultraplan 1 Plus* powder at a mixing ratio of 5.75 to 6 U.S. qts. (5.44 to 5.68 L) water per 50-lb. (22.7-kg) bag of *Ultraplan 1 Plus*. Maintain a consistent mix ratio; do not overwater the mixture.

Pump mixing

See the TDS.

PRODUCT APPLICATION

Before, during and 24 hours after installation, close all doors and windows, and turn off HVAC to prevent drafts. Protect areas from direct sunlight. For best results, provide a continuous flow of wet material.

F Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter www.mapei.com.

DESCRIPTION

Ultraplan 1 Plus est une sous-finition autolissante et un composé de ragréage à séchage et à prise rapides conçu pour les sols intérieurs de béton et les sols approuvés par l'ingénierie. *Ultraplan 1 Plus* offre une résistance très élevée, notamment à l'abrasion, et permet la circulation légère des piétons après 2 ou 3 heures et celle des véhicules à roues de caoutchouc après 3 jours.

AIRES D'UTILISATION

Pour utilisation à l'intérieur, dans des endroits secs seulement.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Avant l'application d'*Ultraplan 1 Plus*, toujours utiliser un apprêt MAPEI.

Pour obtenir les directives complètes, consulter la fiche technique ou les Services techniques de MAPEI.

MÉLANGE

Généralités

Dans un contenant propre, verser la quantité nécessaire d'eau puis ajouter la poudre *Ultraplan 1 Plus*. Mélanger dans une proportion de 5,44 à 5,68 L (5,75 à 6 qt. US) d'eau par sac de 22,7 kg (50 lb) d'*Ultraplan 1 Plus*. Toujours conserver une même proportion de mélange, et éviter d'ajouter trop d'eau.

Emploi de pompes

Voir la fiche technique.

APPLICATION DU PRODUIT

Au préalable, pendant et 24 heures après l'installation, fermer les portes et les fenêtres, et éteindre tous les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation d'air (CVCA) pour éviter les courants d'air. Protéger du soleil direct. Pour de meilleurs résultats, verser le matériau en continu.

S Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.

DESCRIPCION

Ultraplan 1 Plus es un contrapiso y mezcla reparadora de fraguado rápido, autonivelante y de autosecado para pisos interiores de concreto y pisos aprobados por ingenieros. *Ultraplan 1 Plus* tiene una alta resistencia y es resistente a la abrasión, siendo capaz de soportar el tránsito peatonal ligero después de 2 a 3 horas y el tránsito de vehículos con ruedas de goma a los 3 días.

USOS

Sólo para uso en áreas internas y secas.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Use siempre una imprimación MAPEI antes de aplicar *Ultraplan 1 Plus*.

Para instrucciones completas, consulte la Ficha técnica o el Departamento de Servicios técnicos de MAPEI.

MEZCLADO

Mezclado general

En un recipiente limpio, vierta la cantidad necesaria de agua. Agregue *Ultraplan 1 Plus* en polvo. Mezcle agua y *Ultraplan 1 Plus* en polvo en una proporción del mezclado de 5,44 a 5,68 L (5,75 a 6 cuartos de galón de EE.UU.) de agua por saco de 22,7 kg (50 libras) de *Ultraplan 1 Plus*. Mantenga una proporción del mezclado consistente; no agregue demasiada agua al mezclado.

Mezclado con bomba

Consulte la Ficha técnica.

APLICACION DEL PRODUCTO

Antes, durante y después de 24 horas de la instalación, cierre todas las puertas y ventanas y apague el sistema de calefacción y aire acondicionado, a fin de evitar las corrientes de aire. Proteja las áreas de la luz solar directa. Para obtener mejores resultados, brinde un flujo continuo de material fresco.