

Ficha Técnica de Producto

70869-01/70819 — Poliaspártico, Blanco
57032: Base 57039 : Agente Curador 95055



Descripción:	70869/70819 (Hempel 57032) es un revestimiento poliaspártico blanco de altos sólidos.
Uso Recomendado:	Como capa de acabado para los sistemas decorativos de suelos e impermeabilización Neogard.
Características:	Vuelva al trabajo en 11 horas. Resistente a rayos UV. Resiste el crecimiento microbiano. Cumple con los requisitos de la U.S.D.A. para el contacto incidental con alimentos. Cumple los requerimientos de COV del South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica. No incluido en el Surtido Grupal. Disponibilidad sujeta a confirmación.

Colores y empaque:

70869-01 (5703910000)	Blanco	
70869 Tinte Base (5703900010)	Tinte base, Blanco	kit de 2.2 galones (mixto)
70819 (950550000)	NA	

Algunos colores y/o empaquetado pueden tener plazos de entrega prolongados y/o cantidades mínimas. Póngase en contacto con Neogard para conocer los colores disponibles.

Physical constants:

Fuerza de tensión	6,502 psi	ASTM D2370
Estiramiento	62%	ASTM D412
Abrasión de Taber	62 mg, 1,000 CS-17	ASTM D4060
Dureza Shore D	69	ASTM D2240
Antimicrobiano	Pasa	JIS Z 2801-2010
Peso/galón (mixto)	10.75 lb/gal	ASTM D1475
Peso sólido (mixto)	93%	ASTM D5201
Volumen sólido (mixto)	88%	Calculado
VOC (mixto)	89.15 g/L	ASTM D5201
Inflamabilidad	172°F/78°C	ASTM D3278
Vida Útil	6 meses	

Los resultados mostrados son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta 10% del valor convencional. Para mayor información técnica consulte: www.neogard.com

Detalles de Aplicación:

Versión, Producto Mixto	57032
Instrucciones de mezcla:	Base 57039 : Agente Curador 95055 Premezcle la base por 3 minutos. Añadir todo el contenido del recipiente de la base al recipiente del agente de curado y mezclar inmediatamente durante 3 minutos más. Mezclar utilizando un taladro de baja velocidad con una paleta Jiffy Mixer. Tome precauciones para no introducir aire en el material mientras se mezcla. No diluir ni dividir los kits.
Método de Aplicación:	Rodillo o escobilla de goma.
Tiempo libre de pegajosidad a 73°F/22°C:	20–25 minutos a 75°F/23°C
Limpieza de los utensilios:	7055 Reductor Sin Olor (086JB) o THINNER DE HEMPEL 08080 (xileno)
Seguridad:	Manejese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas de seguridad de los envases y contenedores de pintura, consulte las hojas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
Preparación de superficie:	De acuerdo a las especificaciones de la guía de Neogard.

Ficha Técnica de Producto

70869-01/70819 — Poliaspártico, Blanco
57032: Base 57039 : Agente Curador 95055



- Condiciones de aplicación:** Pre Acondicione el material durante 24 horas a 65°F–75°F (18°C–23°C). La temperatura ambiente debe ser de 50°F–85°F (10°C–29°C), y un mínimo de 5°F/3°C por encima del punto de rocío. La humedad relativa debe ser del 30% al 80%. El sustrato debe estar limpio y seco
- Capa previa:** De acuerdo a las especificaciones de la guía de Neogard.
- Temperatura de almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco para asegurar la vida útil completa. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.
- Observaciones:** Aplicar capas adicionales dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación inicial. Si se aplican capas adicionales después de 24 horas, lijar ligeramente la superficie con papel de lija de grano 80-100 y limpiar a fondo la superficie antes de aplicar la siguiente capa.

Nota: 70869-01/70819 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 57032

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 70869-01-70819-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com