

Ficha Técnica de Producto

70998 (63XJB)
Sellador de Silicona



Descripción:	70998 (Hempel 63XJB) es un sellador de silicona de módulo mediano.
Uso recomendado:	70998 está diseñado para aplicación en techos y uniones.
Características:	No requiere un primario en la mayoría de las superficies no-porosas. Contacte al Servicio Técnico de Neogard con respecto a otras superficies.
Temperatura de servicio:	-50°F – 280°F (-45°C – 137°C)
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

70998 (63XJB10000)	Blanco	Cartuchos de 10 oz de fluido
--------------------	--------	------------------------------

Constantes físicas:

Resistencia a la tracción	140 psi	ASTM D412
Alargamiento	600%	ASTM D412
Módulo, 100% Alargamiento	38 psi	ASTM D412
Shore A	25	ASTM C661
Desgaste acelerado	Aprobado a 5,000 horas	ASTM C793
Movimiento de uniones dinámicas	±45%	ASTM C719
VOC	<50 g/L	ASTM D3960
Seco al tacto	30–60 minutos	ASTM C697
Tiempo de curado	6–12 horas a 3/8" de profundidad	ASTM C697
Vida en anaquel @ 70-90°F (21-32°C)	12 meses	

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Pistola de calafateo
Limpieza de herramientas:	7055 Reductor sin Olor (086JB) o Diluyente de Hempel 08080 (xileno)

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
-------------------	--

Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------------------	--

Condiciones de aplicación:	Solo aplique cuando las temperaturas están por encima de 20°F – 120°F (-7°C – 49°C).
-----------------------------------	--

Capa anterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------	--

Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
------------------------	--

Temperatura de almacenaje:	Almacene en un área fresca para asegurar la vida completa en anaquel. Temperatura recomendada: 70°F/21°C.
-----------------------------------	---

Observaciones:	No recomendado para acristalamiento estructural de silicona. No recomendado para inmersión constante en agua.
-----------------------	---

Ficha Técnica de Producto

70998 (63XJB)

Sellador de Silicona



Nota: 70998 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 63XJB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 70998-ESP-PDS 07122021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com