

Ficha Técnica de Producto

7711 (259JB)

Primario de bloqueo de sangrado en recubrimiento de Silicona para techos



Descripción:	7711 (Hempel 259JB) es un primario acrílico, base de agua, libre de plastificante, de un solo componente.
Uso recomendado:	7711 se aplica sobre superficies lisas en techos de asfalto para mejorar la adhesión de recubrimientos de silicona para techos. 7711 también actúa como una barrera entre el asfalto y el recubrimiento de silicona para techos, evitando que se vuelva amarillo el recubrimiento de silicona debido al sangrado de químicos del asfalto.
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7711 (259JB23820)	Bronceado	5 y 55 galones
-------------------	-----------	----------------

Constantes físicas:

Viscosidad	100 cP $\pm$ 15 cP
Sólidos en volumen	50% $\pm$ 2%
VOC	< 50 g/L
Peso/ Galón	11.4 lbs $\pm$ 0.2 lb
Vida en anaquel	12 meses

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Método de aplicación:	Rodillo o aspersor (contacte a Neogard para obtener información sobre el equipo de aspersión)
Diluyente (vol. máx.):	Agua (10%)
Mezclado:	Mezcle por un mínimo de 3-5 minutos antes de aplicar
Limpieza de herramientas:	Agua
Proporción de aplicación:	100–150 sf/galón

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Use con ventilación adecuada. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
-------------------	--

Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------------------	--

Condiciones de aplicación:	Aplique únicamente cuando la temperatura ambiente del aire sea mayor a 32°F/0°C. No aplique si la temperatura ambiente del aire puede caer dentro de 5°F/3°C del punto de rocío dentro de las siguientes 6 horas después de la aplicación. No aplique si hay inclemencias del tiempo o si se espera precipitación. Si se aplica por aspersión, la temperatura del material debe ser al menos 75°F/23°C.
-----------------------------------	---

Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
------------------------	--

Temperatura de almacenaje:	7711 tiene base de agua. El producto se congelará y se volverá inutilizable a temperaturas menores a 32°F/0°C.
-----------------------------------	--

Observaciones:	Debe curar durante al menos 24 horas. El agua debe evaporarse por completo para curar totalmente. Las temperaturas frías y humedad alta retardarán el curado. No se recomienda para inmersión constante en agua o áreas de encharcamiento en techos. Aplique sólo a techos con pendiente adecuada. Ocurrirá formación de ampollas si se aplica un acabado sobre una capa base que no esté completamente seca.
-----------------------	--

Ficha Técnica de Producto

7711 (259JB)

Primario de bloqueo de sangrado en recubrimiento
de Silicona para techos



Nota: 7011 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 259JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("**FTP**") aplica al producto suministrado ("**Producto**") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "**Documentos Adicionales**"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7711-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com