

Ficha Técnica de Producto

7740/7741 — Primario Epóxico

252JB: Base 252J9: Agente curante 95WJB



Descripción:	7740/7741 (Hempel 252JB) es un primario epóxico de dos componentes, 100% sólidos.
Uso recomendado:	El primario 7740/7741 se aplica a superficies de madera y concreto antes de aplicar sistemas contra agua, en particular Pool-Gard C.
Disponibilidad:	Disponible en Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. No incluido en el surtido del Grupo; otras regiones deben confirmar.

Colores y empaque:

7740 (252J900000)	Café	Paquetes de 3-galones
7741 (95WJB00000)	Neutro	

Constantes físicas:

Resistencia al agua	<2%	ASTM D570
MVT at 10 mils	<0.11	ASTM E96
Abrasión de Taber	53 mg/1,000 cs17	ASTM D4060
Shore D	80	ASTM D2240
Adhesión	650 psi	ASTM D4541
Peso/gal (mezcla)	9.95 lbs/gal	ASTM D1475
Sólidos de peso (mezcla)	99.1%	ASTM D4209
Sólidos de volumen (mezcla)	98.6%	Calculado
Viscosidad (mezcla)	6,000 cps	ASTM D2196
VOC (mezcla)	<11 g/L	EPA Método 24

Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta por un 10% a partir del valor típico. Se puede encontrar información técnica adicional en www.neogard.com.

Detalles de aplicación:

Versión, producto mezclado	252JB
Proporción de mezcla:	Base 252J9 : Agente curante 95WJB 2 : 1 por volumen
Instrucciones de mezcla:	Pre-mezcle la base de 3-5 minutos antes de añadir el agente curante. Mezcle por un mínimo de 5 minutos antes de aplicar. Se recomienda el uso de paleta mezcladora (Jiffy Mixer).
Método de aplicación:	Rodillo o aspersión (contacte a Neogard para obtener información sobre equipo de aspersión)
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Vida en recipiente:	60-90 minutos a 75°F/23°C
Limpieza de herramientas:	Diluyente de Hempel 08080 (xylene)

Seguridad:	Manéjese con cuidado. Antes y durante su uso, observe todas las etiquetas de seguridad del empaque y contenedores de pintura, consulte las Hojas Técnicas de Seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.
-------------------	--

Preparación de superficie:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------------------	--

Condiciones de aplicación:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
-----------------------------------	--

Capa posterior:	De acuerdo con las Especificaciones Guía para Neogard.
------------------------	--

Temperatura de almacenaje:	50°F–85°F (10°C–30°C)
-----------------------------------	-----------------------

Observaciones:	No diluya el 7740/7741.
-----------------------	-------------------------

Ficha Técnica de Producto

7740/7741 — Primario Epóxico

252JB: Base 252J9: Agente curante 95WJB



Nota: 7740/7741 es un producto solo para uso profesional.

Emitido por: Hempel (USA) – 252JB

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en www.neogard.com (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en www.neogard.com. El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en www.hempel.com. NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7740-7741-ESP-PDS 07132021.docx

Neogard®, una parte de Hempel
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - www.neogard.com