

# Ficha Técnica de Producto

7923, 7925, 7931 (95053, 991JB, 99055)

Aceleradores de Uretano



**Descripción:** 7923, 7925 y 7931 (Hempel 95053, 991JB, and 99055) y son aditivos líquidos que se utilizan con revestimientos de uretano de uno y dos componentes para acelerar el curado.

**Uso Recomendado:** 7923, 7925 y 7931 se utilizan en entornos de baja temperatura y en condiciones en las que se requiere una mayor rapidez en el recubrimiento de uretano. El 7931 también es para entornos de baja humedad.

**Disponibilidad:** Disponible en Norteamérica. No está incluido en el surtido del grupo; otras regiones deben confirmarlo.

## Colores y Empaquetado:

7923 (9505300000)	Claro	1 galón, 1 lata
7925 (991JB00000)	Claro	1 galón
7931 (9905500000)	Claro	1 galón, 1/2 lata

## Constantes Físicos:

7923:

Proporción de la mezcla	1 pint per 5 galones	
Peso/Gal	7.3 lbs/gal	ASTM D1475
Peso Sólidos	62%	ASTM D4209
Volumen Sólidos	68%	Calculado
VOC	542 g/L	Método EPA 24
Viscosidad	50 cps	ASTM D2196
Punto de inflamación	135°F/57°C	ASTM D3278

7925:

Proporción de la mezcla	1/2 pint per 5 galones	
Peso/Gal	7.8 lbs/gal	ASTM D1475
Peso Sólidos	76%	ASTM D4209
Volumen Sólidos	73%	Calculado
VOC	218 g/L	Método EPA 24
Viscosidad	100 cps	ASTM D2196
Punto de inflamación	135°F/57°C	ASTM D3278

7931:

Proporción de la mezcla	1/2 pint per 5 galones	
Peso/Gal	6.5 lbs/gal	ASTM D1475
Peso Sólidos	7%	ASTM D4209
Volumen Sólidos	6%	Calculado
VOC	732 g/L	Método EPA 24
Viscosidad	50 cps	ASTM D2196
Punto de inflamación	112°F/44°C	ASTM D3278

*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta un 10% del valor típico. Puede encontrar más información técnica en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Detalles de Aplicación:

**Instrucciones:** Los aceleradores de uretano son sensibles a la humedad y reaccionan lentamente con el agua. Los recipientes deben mantenerse bien cerrados cuando no se utilicen. La contaminación por humedad puede detectarse por el desarrollo de un fuerte olor ácido y un oscurecimiento del color.

**Precaución:** La adición excesiva de acelerador (más de 2 veces la proporción de la mezcla) puede provocar una reducción de las propiedades físicas del revestimiento. Esto podría conducir a la formación de grietas y a la degradación prematura general del revestimiento.

# Ficha Técnica de Producto

7923, 7925, 7931 (95053, 991JB, 99055)

Aceleradores de Uretano



## Seguridad:

Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas de seguridad en los envases y contenedores de pintura, consulte las hojas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

**Nota:** 7923, 7925, y 7931 son para uso exclusivo profesional.

Emitted por: Hempel (USA) – 95053, 991JB, 99055

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTIAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 7923-7925-7931-ESP-PDS 07122021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)