

# Ficha Técnica de Producto

CG Mortar (67CUS99980)

Agregado de Cuarzo de Sílice



**Descripción:** CG Mortar (67BUS99983) es una mezcla de agregados de sílice y cuarzo.

**Uso recomendado:** Como parte de la mezcla de mortero aislado en el sistema Neogard C-250 Trowel para pisos.

**Disponibilidad:** Disponible en Norteamérica. No está incluido en el surtido del grupo; otras regiones deben confirmarlo.

## Colores y Empaquetado:

67BUS99983 Neutral Bolsa 30-lbs  
*Algunos colores y/o embalajes estándar pueden tener plazos de entrega más largos y/o cantidades mínimas.*

## Constantes Físicos:

Forma del grano: Sub-redonda y angular  
Tamaño del grano: 12-200 mesh  
Dureza: >7.0 Moh's  
Peso específico: 2.65 g/cm<sup>3</sup>  
Densidad a granel, suelta: 92-95 lbs/ft<sup>3</sup>  
*Los resultados de las pruebas anteriores son valores típicos. Los lotes individuales pueden variar hasta un 10% del valor típico. Puede encontrar más información técnica en [www.neogard.com](http://www.neogard.com).*

## Método de Aplicación:

**Seguridad:** Manipular con cuidado. Utilizar con una ventilación adecuada. Antes y durante el uso, observe todas las etiquetas de seguridad de los envases y contenedores de pintura, consulte las hojas de datos de seguridad de Neogard y siga todas las normas de seguridad locales o nacionales.

**Temperatura de almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco para garantizar su plena conservación. Temperatura recomendada: 75°F/23°C.

**Nota:** CG Mortar es un producto solo para uso profesional.

Emitado por: Hempel (USA) – 67CUS99980

Esta Ficha Técnica de Producto ("FTP") aplica al producto suministrado ("Producto") y estará sujeta a actualizaciones periódicas. Por lo tanto, el comprador/instalador deberá referirse a la FTP vigente al momento de la entrega. Además de la FTP, el comprador/instalador podrá recibir algunas o todas las especificaciones, declaraciones y/o directrices que se enumeran a continuación o que están disponibles en [www.neogard.com](http://www.neogard.com) (los "Documentos Adicionales"):

No.	Descripción Documentos Adicionales
1	FTP
2	Guía de Especificación
3	Manual de Instalación
4	Otra Información de Soporte Técnico (por ejemplo, tablas de instalación, guías de resolución de problemas, manuales de mantenimiento, tablas de resistencia química y cualquier otra información técnica).

En el evento de un conflicto entre la presente FTP y los Documentos Adicionales mencionados, el conflicto será resuelto de acuerdo al orden de prioridad de Documentos señalado en la tabla superior. Además, el comprador/instalador deberá consultar la Ficha de Datos de Seguridad vigente al momento de la entrega y disponible en [www.neogard.com](http://www.neogard.com). El comprador/instalador es responsable de determinar la idoneidad del destino de uso del Producto, y Neogard renuncia a cualquier tipo de responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento del Producto que no haya cumplido los requisitos establecidos en la correspondiente FTP y los Documentos Adicionales. Los términos y disposiciones del presente documento aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento suministrado por Neogard en relación con el Producto. El Producto suministrado y toda la asistencia técnica proporcionada esta sujeta a las Condiciones Generales de Venta y/o Servicios de Productos Hempel, disponible en [www.hempel.com](http://www.hempel.com). NEOGARD NO OTORGA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS AQUÍ ESTABLECIDAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NEOGARD NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, COLATERALES O QUE SEAN CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, O DE CUALQUIER OTRO MODO. 67CUS99980-ESP-PDS 07122021.docx

Neogard®, una parte de Hempel  
2728 Empire Central - Dallas, Texas 75235 - Teléfono (214) 353-1600 - Fax (214) 357-7532 - [www.neogard.com](http://www.neogard.com)