

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) REGULATORY COMPLIANCE

CURE & SEAL 1315 A

Bon, haut solides, à base de solvant, non jaunissant, copolymère-acrylique, durcissement au béton, étanchéité Et composé anti-poussière.

CURE & SEAL 1315 A
CURE & SEAL 1315 A LVOC

USEPA	CARB-SCM	SCAQMD	LADCO, OTC	UT-R307, CO	MCAQD	CT, MD, DE, D.C.	CANADA
■	□	□	□	□	□	□	□
■	□	□	■	■	■	■	■

COMMENT ÇA MARCHE

Appliqué sur des surfaces en béton fraîchement placées et finies, CURE & SEAL 1315 A crée un joint d'étanchéité à la vapeur qui retient l'humidité pour un durcissement correct. Fournit également une protection précoce contre les précipitations et une résistance à l'abrasion et à la coloration.

APPLICATIONS

- ◆ Utiliser comme remède contre le béton fraîchement placé.
- ◆ Utiliser comme agent de séparation / dépoussiérage sur les surfaces de béton finis ou rugueuses précédemment durcies et rugueuses.

AVANTAGES

- ◆ Conforme aux normes ASTM C 1315, Type 1, Classe A et B ASTM C 309, Type 1, Classe A et B; Et, AASHTO M 148, type 1, classe B. Conforme aux exigences du USDA pour les contacts accessoires avec les aliments.
- ◆ Reste pulvérisable à des températures glaciales.
- ◆ Assure une rétention suffisante de mélange d'eau pendant au moins 72 heures, permettant au béton de développer une résistance maximale, une densité et une dureté de surface.
- ◆ Empêche la fissuration et le craquage de la surface.
- ◆ Séchez un état anti-poussière et anti-adhésif en 30 minutes rapidement en protégeant les précipitations, les éraflures et le péage.
- ◆ Réduit les coûts de nettoyage final en protégeant le béton contre les déversements d'huile, de graisse et de produits chimiques et de l'adhérence aux éclaboussures de mortier.
- ◆ Les deuxièmes applications, après le nettoyage final, embellissent l'apparence du béton avec un brillant lustré et réduisent les coûts de maintenance après occupation.
- ◆ Protège les applications ultérieures de moquette ou de tuiles contre les efflorescences, les attaques par des sels alcalins et le dépoussiérage.
- ◆ Compatible avec la plupart des adhésifs utilisés pour les revêtements de sols en tuiles résistants et les peintures en béton.
- ◆ Peut être appliqué comme un composé anti-écaillage fournissant une résistance aux sels de dégivrage chimiques destructeurs.
- ◆ Les surfaces traitées sont facilement recouvertes lorsque cela est nécessaire sans ponçage ni scarification.

▲ PRÉCAUTIONS ▲

- ◆ En raison du faible point d'éclair, CURE & SEAL 1315 A sont uniquement recommandés pour les applications extérieures et ne sont PAS recommandés pour les applications intérieures ou fermées.
- ◆ Ne pas utiliser sur des dalles de béton avec une sous-couche insuffisamment drainée, des surfaces traitées pour être recouvertes de béton ou de plâtre, et / ou des surfaces soumises à des pressions hydrostatiques sur l'eau.
- ◆ La délamination du revêtement (cloques) peut se produire si elle est appliquée avant de permettre à toute l'eau de saignement de surface de s'évaporer complètement. Un substrat saturé d'humidité ou une barrière contre l'humidité placée sous la brame à durcir et / ou scellé peut augmenter le risque de délaminage du revêtement.
- ◆ Ne pas utiliser avec d'autres agents d'étanchéité, des traitements, des briseurs de ferme ou des adhésifs sans test de site préalable pour déterminer la compatibilité et l'adhérence.
- ◆ Toute variation de la densité de surface du béton peut être mise en évidence par marbrage de surface après l'application du produit. Faire une demande d'essai pour déterminer la performance et l'acceptabilité de l'apparence.
- ◆ Ne pas utiliser autour des étincelles ou des flammes nues. Fournir une ventilation adéquate.
- ◆ Les surfaces traitées peuvent être glissantes avant le séchage et mouillées avec de l'eau ou des liquides après séchage.
- ◆ Les surfaces enduites s'oxyderont lentement avec le temps, nécessitant une nouvelle application.
- ◆ Non recommandé pour l'application sur des surfaces de béton congelées ou lorsque les températures ambiantes sont inférieures à 4° C (40° F) et / ou devraient chuter sous 40° F (4° C) dans les 12 heures suivant l'application.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demandez la documentation, les étiquettes et les fiches techniques de sécurité du fabricant et lisez attentivement avant l'utilisation du produit.
- ◆ Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un effet majeur sur la sélection des produits, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Toutefois, une application de test de site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation de l'échelle de terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le

CURE & SEAL 1315 A

Cures & Sealers



chemical solutions to concrete problems

produit et les quantités achetées peuvent être appliquées de manière satisfaisante et atteindront l'apparence souhaitée et le rendement prévu Conditions d'utilisation.

- ◆ L'application de pulvérisation à basse pression fournit les meilleurs résultats, mais le produit peut être appliqué avec des brosses ou des rouleaux. L'appareil de pulvérisation doit être équipé d'une 8006LP buse de pulvérisation et de résistant aux produits chimiques Tuyaux et de joints. Ne pas mince ni diluer.
- ◆ Les taux d'application varient selon les conditions du substrat. Le taux approximatif de durcissement est de 250 sf / gal. (6,1 sm / L) par demande. Le taux approximatif d'étanchéité est de 300 sf / gal. (7,4 sm/L) par demande.
- ◆ L'équipement d'application doit être nettoyé avec des solvants aromatiques tels que le xylène ou 100 aromatiques. (Lisez les fiches de données de sécurité avant utilisation).

Pour le béton fraîchement placé

- ◆ Appliquer immédiatement après la finition finale et après la disparition du brillance de l'eau de surface.
- ◆ Appliquer au point de saturation et d'apparence du film de surface continu.
- ◆ Le béton doit être humide mais pas humide. Évitez les applications, les flaques d'eau ou les cours.
- ◆ Pour des avantages maximaux d'étanchéité et d'étanchéité, appliquez une deuxième couche après le nettoyage final et lorsque le béton est sec.

Béton précédemment durci

- ◆ Nettoyez et retirez toute la saleté, l'huile, la graisse, la peinture ou les résidus de durcissement étrangers de la surface avec une solution de phosphate trisodique (TSP).
- ◆ Rincer soigneusement la surface avec de l'eau propre et essuyer l'excès.
- ◆ Laisser sécher la surface 24 à 48 heures avant la première application.
- ◆ Utilisez un compteur d'humidité ou un test de matériau adéquat pour vérifier l'adhérence et l'apparence satisfaisantes.
- ◆ Si une deuxième couche est nécessaire, appliquez 24 heures à partir de la première application.

ENTRETIEN

- ◆ Essayez tous les produits chimiques, solvants ou pétrole dans les plus brefs délais.
- ◆ Retirer la saleté et les débris en balayant.
- ◆ Laver et nettoyer périodiquement pour aider à maintenir

l'éclat de la surface.

- ◆ Nettoyez les zones de revêtement endommagées rapidement et recouvrez-les.

DONNÉES TECHNIQUES

	Cure & Seal 1315 A	Cure & Seal 1315 A LVOC
Color, ASTM D-2300	<0,5	<0,5
Clarity	Clear	Clear
Odor	Solvent	Solvent
VOC	<700 g / L	<350 g / L
Bulk Density	7,16 lbs. / gal. (859 g / L)	7,5 lbs. / gal. (902 g / L)
Freeze Point	Below -20° F (-29° C)	Below -20° F (-29° C)
Flash Point	90° F (32° C)	44° F (7° C)
Dry (Dust/Tack Free)	2 hours	2 hours
Dry (Light Traffic)	12 hours	12 hours
Dry (Normal Traffic)	24 hours	24 hours

Tous deux sont conformes à la norme ASTM C 1315, Type 1, Classe A et B; ASTM C 309, Type 1, Classe A et B. Type 1; Et AASHTO M-148, type 1, classe B. Conforme aux exigences du USDA pour les contacts accessoires avec les aliments.

EMBALLAGE

Emballé dans des seaux de 5 gallons (19 L) et des batteries de 55 gallons (208 L).

DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT

La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit sec dans une plage de températures entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

In addition to corporate offices in Omaha, Nebraska, NOX-CRETE INC. maintains regional offices and distribution centers in principal markets throughout the world. For source or technical information, call 800-669-2738 or 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.