

CURE & SEAL 25

Curador & Sellador 25% solidos en Base Solvente

DESCRIPCION

CURE & SEAL 25 es un producto que cumple con VOC en base a acrílico polímero diseñado para curar, sellar, endurecer, y hacer antipolvo concreto recién colocado y mejorar la resistencia al desgaste y durabilidad de superficies de concreto.

APLICACION

Rendimiento: Listo para usar. No diluir. Aplicar con una aspersora o rodillo en pequeñas capas; aplicación por aspersión da mejores resultados. Dos capas delgadas deben ser aplicadas. Aplicar la segunda capa después que la primera haya secado totalmente. Nunca aplicar una sola capa gruesa. Evitar empozamientos. Aplicar de acuerdo a los rendimientos recomendados.

Curado: 300 – 400 pie² / gal
 Sellado y Antipolvo: 400 – 600 pie² / gal
 Concreto Viejo: 400 – 600 pie² / gal

Para beneficios de sellado y antipolvo, aplicar dos capas a 500 pies² /galón. En concretos con acabado rugoso o escobillado, duplicar el rendimiento. El rendimiento puede variar de acuerdo la porosidad y condiciones del concreto.

Concreto Nuevo: CURE & SEAL 25 debe ser aplicado tan pronto el agua de la superficie haya desaparecido y la superficie de concreto no sea dañada al caminar el aplicador. En este punto, aplicar una capa uniforme. Para un acabado superior y una protección de curado y sellado, aplicar una segunda capa a 400 pies²/ galón.

CURE & SEAL 25 debe aplicarse tan pronto el agua superficial haya desaparecido y la superficie del concreto no se marque al caminar el aplicador. En este punto aplicar una capa uniforme. Para un acabado superior y una protección de curado y sellado, aplicar una segunda capa a 400 pies²/ galón.

CURE & SEAL 25 es compatible con muchos adhesivos para alfombras y recubrimientos para pisos. Debido a la variación amplia en la química de los adhesivos, se recomienda hacer siempre una prueba en una sección.

STANDARDS

Cumple con ASTM C-1315 y ASTM C 309, Type 1, Classes A&B.
 CURE & SEAL 25 cumple con requerimientos para emisiones V.O.C. compuestos curadores y selladores (EPA limite < 700 g/L).

EMPAQUES

Tambores de 55 galones
 Pailas de 5 galones.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del CURE & SEAL 25 en su empaque original herméticamente sellado es de dos años contados a partir de la fecha de fabricación. No permitir la acumulación de agua, polvo u otros contaminantes.

DATOS TECNICOS

Retencion de Humedad (ASTM C-1315) a 300 pies ² /gal (Kg/m ²)	
Resultados Pruebas	Requerido
0.32 Kg/m ²	0.40 Kg/m ²

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

- No proporciona una base para materiales cementicios.
- No usar en fuentes o piscinas.
- La temperatura de aplicación debe ser mayor a 40°F
- Cuando se usa sobre concreto coloreado, CURE & SEAL 25 puede aumentar la variación en el color o sus imperfecciones. Preparar un área de prueba para asegurarse sobre tener resultados aceptables.
- Vehículos con ruedas de caucho (hule) puede dejar marcas negras.
- Contactar los Servicios Técnicos de SpecChem para mayores instrucciones e información sobre limitaciones.
- NO CORTAR O SOLDAR EL TAMBOR DE METAL. MANTENERLO LEJOS DEL FUEGO. SOLO PARA USO INDUSTRIAL
- Para precaución adicional, información de seguridad y primeros auxilios buscar información en la Hoja de Seguridad (MSDS).



1511 Baltimore Ave, Suite 600
 Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700