

SURFACE SHINE

Sellador Acrilico de Alto Brillo (ASTM C-1315 Class A)

DESCRIPCION

SURFACE SHINE es un polimero acrilico transparente, de alto brillo, que no se pone Amarillo que se utilize como curador y sello para superficies exteriores especificamente tales como agregado expuesto, piedra natural, ladrillo, baldosas de arcilla, terrazzo, y otras superficies de concreto. Tambien es recomendado para aplicaciones en interiores. Este sellador duradero que no se pone Amarillo mejora la apariencia de las superficies que son tratadas al brindar un acabado de alto brillo.

- Embellece y protégé el concreto estampado, concreto coloreados con acido, concreto coloreado integralmente y agregados expuestos.
- Minimiza la eflorescencia
- Proteje las superficies selladas de los efectos daninos de las sales de deshielo y lluvia acida.
- Proporciona Resistencia a la abrasion y a una amplia variedad de quimicos y aceites.
- No se torna Amarillo bajo la exposicion extrema a los UV
- Actua como adherente para minimizar el desprendimiento del agregado.

APLICACION

Preparacion de la superficie - La superficie de concreto debe estar limpia y libre de agua empozada. Remover cualquier sellador u otro material que pueda prevenir la adherencia del SURFACE SHINE

Aplicacion en concreto fresco - Aplica a un rendimiento uniforme por aspersion o con un rodillo de pintar a unos 250 pies²/gal. El producto puede ser rociado con una fumigadora manual o un equipo de aspersion industrial tipo "airless". Si se aplica con rodillo, use un rolo resistent a los solvents de pelo corto para evitar introducir burbujas de aire en el sellador.

Cuando se desea un alto brillo superior o en superficies extremadamente porosas, se recomienda la aplicacion de dos manos. Deje que la primera aplicacion cure por 30 dias antes de la segunda aplicacion.

Concreto Existente: La superficie de concreto debe estar limpia, seca y libre de machas, aceites, grasas y cualquier contaminante que pueda ser incompatible con el sellador antes de aplicarlo.

Aplicar de acuerdo a los rendimientos recomendados. Los rendimientos pueden variar debido a la porosidad y las condiciones del concreto.

Concreto: 200 – 400 pies² / gal

Agregado Expuesto: 200 – 300 pies² / gal

Ladrillo, stucco, etc.: 200 – 300 pies² / gal

Debido a que la porosidad del agregado expuesto, ladrillo y otras superficies varian grandemente, deben hacerse paneles de pruebas para determinar si el producto es compatible y el numero de capas requeridas para lograr los resultados deseados.

Revised 6/2/10

La aplicacion del SURFACE SHINE renovara el concreto existente, ladrillo o pisos de terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener.

STANDARDS

Cumple com ASTM C-1315-95, Type I

Contenido V.O.C.: Menor a 700 g/L.

Cumple con los standares Federales de V.O.C. para productos para el curado y sellado. No adelgazar o diluir.

EMPAQUE

Tambores de 55 galones y pailas de 5 galones

LIMPIEZA

El equipo de aplicacion debe ser limpiado inmediatamente con xylene u otro solvente aprobado.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del SURFACE SHINE en sus empaques originales hermeticamente sellados es de dos anos de la fecha de fabricacion. No permita la acumulacion de agua, polvo u otros contaminantes.

LIMITACIONES

El producto no proporciona una base para materiales cementicios. No debe utilizarse en Fuentes o piscinas, o en concreto sujetos a presion hidrostatica. Despues del curado, las superficies tratadas pueden tornarse en resbaladisas cuando se moja con agua lluvia u otros liquidos. Las variaciones en la densidad de la superficie del concreto o su color se resaltaran en la superficie despues de la aplicacion del producto. Preparar un panel de pruebas para asegurarse resultados aceptables. La literature del producto proporciona informacion general que se aplica en algunas condiciones. Contactar a los Servicios Tecnicos para instrucciones especificas de aplicacion, instrucciones y limitaciones.

SPECCHEM 
Solution to Service

1511 Baltimore Ave, Suite 600

Kansas City, MO 64108

www.specchemllc.com

866.791.8700

GARANTIA

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

LIMITACION DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



**1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com 866.791.8700**