

Apprêt Tremco® SP

Apprêt polyvalent à base d'eau pour revêtements

Composition :

Apprêt Tremco SP est un apprêt de revêtement préparé à partir d'un mélange exclusif de polymères acryliques et d'agents promoteurs d'adhérence. Apprêt Tremco SP ne contient aucun amiante et rencontre les exigences du National Architectural Coating Regulation.

Utilisations de base :

Apprêt Tremco SP améliore l'adhérence des revêtements acryliques lorsque appliqué sur des membranes monocouche comme celles en EPDM, PVC, PIB et Hypalon. Apprêt Tremco SP est aussi utilisé pour apprêter Tremlastic et Tremlastic S avant l'application d'une couche de latex acrylique telle que Polarcote FR, et peut également être employé comme apprêt de revêtement sur diverses surfaces comme le métal et la maçonnerie.

Limitations :

- Ne pas appliquer un apprêt ou un revêtement s'il y a imminence de pluie.
- Non conçu pour utilisation comme couche de surfacage.
- Ne pas appliquer à moins de 7° C (45° F).
- Ne pas exposer les contenants au gel; les stocker dans un lieu chauffé.
- Tout substrat apprêté avec Apprêt Tremco SP doit être recouvert d'un enduit la même journée. Apprêter de nouveau les endroits laissés à découvert durant la nuit ou contaminés par la poussière ou les débris.

Consistance :

Appliquer au pinceau ou au rouleau.

Emballage :

Apprêt Tremco SP est offert dans des contenants de 3,8 litres ou de 19 litres (1 gallon ou 5 gallons) et des barils à doublure intérieure en plastique de 200 litres (53 gallons).

Durée de stockage :

Un an si le contenant n'a jamais été ouvert.

Application :

Les surfaces doivent être propres et sèches avant l'application. Apprêt Tremco SP est blanc laiteux lorsqu'il est dans le contenant ou appliqué pour la première fois; il devient

transparent en séchant pour produire un fini collant. Laisser sécher complètement (au moins une heure) jusqu'à ce qu'aucune empreinte de pieds ne puisse marquer avant d'appliquer l'enduit acrylique. Éviter la circulation piétonnière sur les surfaces apprêtées. Apprêter de nouveau, au besoin.

Couverture :

Le taux de couverture varie selon la porosité de la surface et les conditions d'application. Prévoir une couverture d'environ 7,4 à 9,8 m²/litre (300 à 400 pi²/gallon).

Nettoyage :

Avant mûrissement, rincer les mains et les outils à l'eau savonneuse. Après mûrissement, nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

Précautions :

N'utiliser Apprêt Tremco SP que dans des endroits bien aérés. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire soigneusement les étiquettes des contenants et les fiches signalétiques.

Disponibilité et coût :

Pour obtenir de l'information sur la disponibilité et les coûts, communiquer avec le représentant Tremco de votre région. Pour obtenir son nom et son numéro de téléphone, appeler Tremco au (514) 521-9555.

Entretien :

Veillez communiquer avec un représentant Tremco de votre région pour obtenir des détails concernant les consignes d'entretien appropriées du produit. Les méthodes d'entretien peuvent varier selon des conditions particulières. Les inspections périodiques, réparations à court terme et mesures d'entretien préventif font partie intégrante d'un programme de maintenance efficace.

Garantie :

Tremco garantit que Apprêt Tremco SP est exempt de défauts et qu'il satisfait aux exigences physiques publiées lorsqu'il est éprouvé selon les normes ASTM et les normes Tremco. En vertu de cette garantie, tout produit Apprêt Tremco SP qui se sera avéré défectueux après avoir été mis en oeuvre selon nos directives écrites pour des

applications recommandées par Tremco comme convenant à ce produit sera remplacé, sans frais, par un produit semblable. CETTE GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DE L'ACHETEUR.

Toutes les réclamations concernant les produits défectueux devront être faites par écrit dans les douze (12) mois de l'expédition. L'absence de réclamation écrite pendant cette période de temps sera interprétée comme une renonciation de toutes réclamations relatives au dit produit.

Cette garantie TIENT LIEU DE toutes autres garanties explicites ou implicites y compris, sans s'y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER.

Services techniques :

Les représentants régionaux Tremco, de concert avec le personnel de la division des Services techniques, sont en mesure d'analyser les conditions et les besoins pour la mise au point de recommandations relatives aux applications spéciales. Les services offerts par le Centre de recherche de Tremco, qui a mérité une réputation inégalée dans le domaine de la technologie des produits d'étanchéité et d'imperméabilisation, complètent et complèment les services offerts par le personnel de la division des Services techniques.

Énoncé de politique et de responsabilité :

Tremco s'engage à fournir des matériaux de qualité ainsi que des spécifications techniques et des recommandations permettant leur mise en oeuvre appropriée.

Puisque Tremco ne se substitue pas aux architectes ni aux ingénieurs-conseils, par elle-même ou par le biais de ses représentants, Tremco n'avance pas d'opinions quant à la solidité des structures sur lesquelles ses produits doivent être posés et décline toute responsabilité à cet égard.

Il incombe au propriétaire de consulter des ingénieurs compétents s'il désire s'assurer que la structure est bel et bien en mesure de soutenir les matériaux que l'on envisage de poser. Tremco décline toute responsabilité quant à la rupture de la structure et aux dommages consécutifs et aucun des représentants Tremco n'est autorisé à modifier ce déni de responsabilité de Tremco.

Caractéristiques physiques types

Apprêt Tremco®SP

Propriété	Valeur type	Méthode d'essai
Masse volumique	1,0 kg/litre (8,4 lb/gallon)	ASTM D 1875-95
Viscosité	60 à 65 KU	ASTM D 562-81 (1997)
Teneur en constituants non volatiles	32 % (par poids)	ASTM D 1644-88 (1993)
Teneur en solides	31 % (par volume)	ASTM D 5201-97
Teneur en amiante	Aucune	EPA 600/R-93/116
COV	115 g/litre	ASTM D 3960-98
Couleur	Blanc	

TREMCO

Toiture et Tranquillité d'Esprit

RPM Canada

1445, rue de Coulomb
Boucherville (Québec) J4B 7L8
514-521-9555

www.tremcoroofing.com

220 Wicksteed Ave
Toronto, ONT M4H 1G7
416-421-3300

3735 Green Road
Beachwood, OH 44122
216-292-5000



ISO 9001

Imprimé au Canada